

Holzentgrauer 1024

gotowy do użycia, wodorozcieńczalny, o intensywnym działaniu,
do stosowania na zewnątrz



Zakres zastosowania

Do czyszczenia i usuwania szarych przebarwień z powierzchni drewnianych, do stosowania na zewnątrz. Do stosowania na gatunkach drewna twardego i iglastego, np. dagleza, dąb, sosna, modrzew, meranti, cedr kanadyjski lub robinia. W szczególności do przygotowania takich powierzchni drewnianych, jak np. osłony, meble drewniane i elewacje drewniane. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów!

Właściwości

- niekapiący
- o intensywnym działaniu
- wybiela i odświeża
- do stosowania na zewnątrz
- przywraca drewnu naturalny kolor

Opis produktu

Kolor	bezbarwny
Produkt bazowy	Kwas szczawiowy, wybielacze na bazie tlenu z surfaktantami jonowymi
Gęstość	ok. 1,03 g/cm ³
Odczyn pH	ok. 1 – silnie kwaśny!
Opakowania	5 l

Stosowanie

Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Wstępne czyszczenie	Usunąć kurz i brud z powierzchni za pomocą szczotki lub ścierki.
Ośłona ochronna	Sąsiadujące powierzchnie niepokrywane preparatem, w szczególności wrażliwe na działanie kwasów, dobrze zakryć i ochronić.
Aplikacja	Zwilżyć powierzchnię drewnianą czystą wodą. Zaaplikować Holzentgrauer 1024 w dużej ilości za pomocą pędzla z tworzywa sztucznego bez metalu, np. pędzla Uni-Plus, i pozostawić na przynajmniej 10 minut. Oczyszczyć powierzchnię za pomocą szczotki lub włókniny ścierniej zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Powierzchnie poddane obróbce natychmiast spłukać wodą, np. za pomocą węża ogrodowego. W przypadku silnych zabrudzeń powtórzyć procedurę. Po dostatecznym wyschnięciu na powierzchnię należy nałożyć.
Wydajność	Ok. 150-200 ml/m ² na jedną warstwę. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Aplikować w temperaturze powietrza i obiektu między +5°C a maks. +30°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Dalsza obróbka po wystarczającym wyschnięciu powierzchni drewnianej. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania. Przechowywać w miejscu zamkniętym na klucz, niedostępnym dla dzieci. Do utylizacji oddawać jedynie opakowania całkowicie opróżnione z resztek produktu. Płynne resztki materiału oddawać w punkcie zbiórki starych lakierów i farb

Deklaracja

Kod produktu	GG70 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
---------------------	---

Wskazówki

Oślonić wrażliwe powierzchnie	Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów chronić poprzez ich szczelne osłonięcie, np. folią ochronną.
Unikać kontaktu z metalami	Unikać kontaktu z metalami. Stosować wyłącznie pędzle i szczotki z tworzywa sztucznego.
Nie czyścić ciśnieniowo	W ramach późniejszego czyszczenia w miarę możliwości nie stosować myjek ciśnieniowych, ponieważ powierzchnie stają się szorstkie.
Szlifowanie powierzchni	W celu usunięcia trwałych plam i przebarwień oraz osiągnięcia gładkiego wykończenia należy dodatkowo oszlifować suche powierzchnie drewniane. Gruntownie oczyścić powierzchnie z pyłu szlifierskiego.
Dalsze dane	Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl