

Impredur Vorlack Tix 120



bez aromatów, mat, do stosowania wewnątrz



System barw
Basecode

Zakres zastosowania

Idealna powłoka pośrednia na zagruntowanych lub zaszpachlowanych powierzchniach drewnianych i metalowych wewnątrz, np. na drzwiach, ościeżnicach i okładzinach ściennych. Ponadto nadaje się także do renowacji nieuszkodzonych starych powłok lakierniczych, szczególnie w systemowym układzie warstw z użyciem lakierów na bazie żywicy alkidowej lub akrylowej.

Właściwości

- bez aromatów
- na bazie żywicy alkidowej
- lekka tiksotropowa formuła
- spełnia wymogi niemieckiej komisji zajmującej się oceną wpływu substancji budowlanych na zdrowie (AgBB)
- bardzo dobre właściwości wypełniające i kryjące
- doskonałe rozpraszanie (na powierzchniach poziomych i pionowych)
- łatwa aplikacja
- doskonałe możliwości szlifowania na mokro i na sucho

Opis produktu

Kolor	0095 biały Możliwość barwienia na kolory Basecode oraz wiele kolorów w Systemie barwienia Brillux.
Stopień połysku	mat
Produkt bazowy	żywica alkidowa, na bazie rozpuszczalnika, pigmentowana
LZO	Limit według dyrektywy UE dla tej kategorii produktów (kat. A/d): 300 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 300 g/l LZO.
Temperatura zapłonu	+56°C

Opis produktu

Gęstość ok. 1,30 g/cm³

Opakowania 0095 biały: 375 ml, 750 ml i 3 l
System barwienia: 375 ml, 750 ml i 3 l

Stosowanie

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać, ponieważ dojdzie do przekroczenia wartości granicznej UE wyznaczonej w dyrektywie LZO.

Barwienie Do maks. 20% za pomocą Impredur Seidenmattlack 880 lub Impredur Hochglanzlack 840.

Kompatybilność Do mieszania wyłącznie z materiałami tego samego rodzaju wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.

Aplikacja Impredur Vorlack Tix 120 można nakładać za pomocą pędzla lub wałka.

Wydajność Ok. 90–110 ml/m² na jedną warstwę. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.

Temperatura aplikacji Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.

Czyszczenie narzędzi Po użyciu natychmiast wyczyścić rozpuszczalnikiem Verdünnung AF 631 lub preparatem Pinselschnellreiniger 111.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Pyłosuchość po upływie ok. 4 godzin. Powierzchnie gotowe do dalszej obróbki po ok. 16 godzinach. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Kod produktu BSL20
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Przebieg prac

- Wstępne przygotowanie podłoża**
- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, wykazywać dobrą przyczepność, być nośne i wolne od substancji antyadhezyjnych.
 - Istniejące powłoki należy zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności.
 - Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - Nieuszkodzone powłoki lakierów dokładnie przeszlifować.
 - Podczas obróbki oraz usuwania farby np. w procesach szlifowania, wypalania itp. może powstawać szkodliwy dla zdrowia pył/opary. Prace te należy wykonywać tylko w dobrze wietrzonych miejscach, a w razie potrzeby zadbać o odpowiednie wyposażenie ochronne (ochronę dróg oddechowych).
 - Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18363, ustęp 3.

Przebieg prac

Warstwa gruntująca	W zależności od elementu, wymogów i dostępności produktów nakładać środki gruntujące na bazie żywic epoksydowych lub alkidowych, np.: Impredur Grund 835, Haftgrund 850, 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373, 2K-Epoxi Varioprimer 865 lub 2K-Epoxi Varioprimer S 864.
Szpachlowanie	W razie konieczności nałożyć 1–2 warstwy Lackspachtel 518.
Warstwa pośrednia	Za pomocą Impredur Vorlack Tix 120.
Warstwa nawierzchniowa	W zależności od elementu, wymogów i wyboru: dalszy układ warstw przy użyciu lakierów na bazie żywicy alkidowej lub akrylowej.

Wskazówki

Nie aplikować na powierzchnie wewnętrzne mebli	Ze względu na możliwy intensywny zapach nie nakładać lakierów na bazie żywicy alkidowej na wewnętrzne powierzchnie szaf i innych mebli.
Aplikacja kolorów jaskrawych i intensywnych	Jaskrawe, czyste kolory intensywne, np. żółty, pomarańczowy, czerwony, magenta i żółto-zielony, posiadają słabsze właściwości kryjące ze względu na zawarte w nich pigmenty. W przypadku krytycznych odcieni z zakresu tych kolorów zalecamy uprzednie nałożenie w pełni kryjącej powłoki odpowiednio dobranego koloru podstawowego (Basecode). Może być konieczne nałożenie dodatkowych powłok materiału.
Dalsze dane	Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl