

Briplast Prefill 143

masa szpachlowa na bazie gipsu i celulozy, drobnoziarnista, dobrze wypełniająca, do stosowania wewnątrz



Zakres zastosowania

Przeznaczona do wygładzania powierzchni ścian i sufitów przed tapetowaniem i malowaniem. Ponadto do wypełniania ubytków, nieruchomych rys, fug itp. Do stosowania np. na tynkach, betonie, murach i płytach gipsowo-kartonowych itp. wewnątrz.

Właściwości

- na bazie gipsu i celulozy w proszku, zgodna z normą EN 13279-1 C7/20/2
- drobnoziarnista
- o wysokiej przyczepności
- o bardzo dobrych właściwościach wypełniających
- nie odpada
- paroprzepuszczalna
- łatwa do ręcznego nakładania i wygładzania
- łatwe mieszanie
- po wyschnięciu łatwa do szlifowania
- do różnorodnej aplikacji
- do stosowania wewnątrz

Opis produktu

Kolor	biało-szary
Produkt bazowy	gips (siarczan wapnia) z dodatkami
Gęstość usypowa	ok. 0,7 g/cm ³
Opakowania	worek 1 kg, 5 kg, 25 kg

Stosowanie

Proporcje mieszania	2 części wagowe Briplast Prefill 143 dodać do 1 części wagowej wody w zależności od żądanej konsystencji. Należy zwrócić uwagę na dokładne wymieszanie składników.
Mieszanie	Do czystego naczynia wlać czystą, zimną wodę, dodać Briplast Prefill 143 w podanych proporcjach i odstawić masę na ok. 1-3 minuty, a następnie wymieszać do powstania homogenicznej, gładkiej masy. Wymieszać tylko taką ilość materiału, którą będzie można zużyć w wyznaczonym czasie zastosowania.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Zaaplikować masę Briplast Prefill 143 za pomocą pacy ze stali nierdzewnej i wygładzić.
Czas zastosowania (w temp. +18 ° C)	Wymieszana masa szpachlowa nadaje się do wykorzystania przez ok. 90 minut. Nie mieszać, nie rozcieńczać ani nie przetwarzać związanego materiału.
Wydajność	Około 1,0 kg/m ² suchego proszku na mm grubości warstwy, w zależności od chropowatości podłoża. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C. Czas wiązania ulega skróceniu wraz ze wzrostem temperatury.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Schnięcie uzależnione jest od grubości warstwy, 2-24 godzin. Masa jest dobrze wyschnięta, gdy powierzchnia ma równomierny jasny kolor. Cieńsze warstwy (do ok. 1 mm) można zwykle nakładać po wyschnięciu przez noc. W przypadku grubszych warstw, niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu; chronić przed wilgocią. Po otwarciu worka należy go szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.

Deklaracja

Kod produktu	CP1
	Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wstępne przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne, stabilne, wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność.
- Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności.
- Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki (np. powłoki elastyczne i lakieropodobne) oraz pokrycie ścian, włącznie z pozostałościami kłajstru i tapet należy całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Dokładnie zmyć odwracalne, wrażliwe na wodę powłoki (np. farby klejowe).
- Miejsca naprawiane tynkiem fachowo fluatować.
- Gładkie, zwarte podłoża oszlifować i oczyścić.
- W razie potrzeby wykonać próbkę.
- Patrz również przepisy VOB część C, DIN 18366 ust. 3.

Fragmenty i całe powierzchnie wewnątrz ¹⁾

Podłoża	Warstwa gruntująca	Szpachlowanie	Warstwa nawierzchniowa ²⁾
nośne, mineralne podłoże o wystarczającej chłonności i szorstkości	z zasady niekonieczne	Briplast Prefill 143	w zależności od wyboru, farby dyspersyjne, masy plastikowe, tkaniny CreaGlas i inne okładziny ścienne
gładkie i szczelne podłoża, np. gładki beton oraz powłoki dyspersyjne	Multigrund LF 3084, bez rozcieńczania		

¹⁾ W przypadku wypełnień punktowych lub częściowych, podkład musi być dopasowany do danego podłoża i wybranego wykończenia. Należy przestrzegać informacji zawartych w karcie praktycznego stosowania.

²⁾ W zależności od rodzaju warstwy nawierzchniowej wybrać odpowiednią systemową powłokę gruntującą z możliwością wykorzystania również w grupie zapraw PIV.

Wskazówki**Ośłona powierzchni**

Oślonić sąsiadujące przedmioty wykonane np. z tworzywa sztucznego, szkła i drewna, a także rośliny.

W przypadku szpachlowania miejscowego

W przypadku szpachlowania miejscowego pod kolejne powłoki należy uwzględnić różną chłonność i ewentualnie alkaliczność podłoża.

Wygladzanie i uszczelnianie masą szpachlową

W przeciwieństwie do klasycznego tynkowania zastosowanie masy szpachlowej nie umożliwia wygładzenia nierówności podłoża wynoszących kilka milimetrów. Masą szpachlową można zamknąć pory oraz wypełnić wgłębienia w powierzchni i tym samym wyrównać ją. Nie jest jednak możliwe stworzenie w ten sposób całkowicie gładkich i równych powierzchni.

Dalsze informacje

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl