

## Floortec Quarzsand 1526

suszony ogniowo, o neutralnym pH, hydroklasyfikowany, wielkość ziaren: drobne (0,1–0,4 mm) lub grube (0,2–0,7 mm)



### Zakres zastosowania

Czysty krystaliczny piasek kwarcowy do stosowania jako dodatek w dwuskładnikowych powłokach podłogowych przeznaczonych do tworzenia szpachlowań drapanych, powłok umożliwiających szpachlowanie oraz powłok antypoślizgowych, a także do obsypywania świeżych powłok gruntujących i innych. Ponadto do stosowania jako produkt uzupełniający w technikach kreatywnych.

### Właściwości

- suszony ogniowo
- wielokrotnie płukany
- hydroklasyfikowany
- o neutralnym pH
- o wysokiej jasności
- o wysokiej czystości chemicznej i mineralnej
- bez huminów i szlamu, soli rozpuszczalnych oraz innych zanieczyszczeń

### Opis produktu

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>                     | biały kremowy                                                       |
| <b>Produkt bazowy</b>            | naturalny krystalowy piasek kwarcowy, przygotowany fizycznie        |
| <b>Kształt ziarna</b>            | sześcienny, o zaokrąglonych krawędziach                             |
| <b>Nominalna wielkość ziarna</b> | drobny – uziarnienie: 0,1-0,4 mm<br>gruby – uziarnienie: 0,2-0,7 mm |
| <b>Opakowania</b>                | 25 kg                                                               |

## Stosowanie

**Mieszanie** Piasek kwarcowy Floortec Quarzsand 1526 zawsze dodawać i wymieszać po wymieszaniu materiału powłoki i przełożeniu go do nowego pojemnika i zgodnie z podanymi proporcjami.

**Proporcje mieszania/wydajność** Proporcje mieszania oraz wydajność są zależne od sposobu zastosowania. Zgodnie z powyższym zastosowaniem należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów. Zużycie zależy od szorstkości powierzchni oraz od temperatury obiektu i materiału.

## Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wilgocią.

## Wskazówki

**Dalsze dane** Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

## Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.  
ul. Bronowicka 20  
71-012 Szczecin  
POLSKA  
tel. +48 91 88157-00  
faks +48 91 88157-15  
info@brillux.pl  
www.brillux.pl