

Glasfaser-Spachtelvlies 1560



stabilna włóknina szklana, bez PVC i plastyfikatorów o otwartych porach, do stosowania wewnątrz

Zakres zastosowania

Do racjonalnego wygładzania, renowacji i odnawiania podłoża przeznaczonego do szpachlowania w pomieszczeniach. Głównie do zatapiania w dyspersyjnych masach szpachlowych. Do stosowania na np. tynkach wewnętrznych (w zależności odporności na ściskanie), betonie, płytach gipsowo-kartonowych, nieuszkodzonych powłokach z farb dyspersyjnych, betonie licowym itp. Do tworzenia zaszpachlowanych na gładko i – w połączeniu określonymi warstwami nawierzchniowymi – wytrzymałych powierzchni.

Właściwości

- o otwartych porach
- wolna od PVC i plastyfikatorów
- o niskim napięciu powierzchniowym
- o stabilnych wymiarach
- paroprzepuszczalna
- odporna na butwienie
- optymalizuje właściwości wypełniające
- redukuje nakład pracy związany z późniejszym szlifowaniem
- łatwa aplikacja
- zasklepia drobne rysy włosowate
- tworzy silne, stabilne połączenie z materiałami do zatapiania
- do stosowania wewnątrz

Opis produktu

Kolor	biały naturalny
Produkt bazowy	specjalne włókna szklane, połączone ze specjalnymi substancjami wiążącymi
Średnica włókien	ok. 13 μm
Masa powierzchniowa	ok. 45 g/m ²

Opis produktu

Szerokość rolki	ok. 1,00 m
Długość rolek	ok. 50 m
Opakowania	1 rolka

Aplikacja

Kontrola	Przed przystąpieniem do aplikacji skontrolować dostawę zgodnie z instrukcją BFS nr 7 i 16.
Zatapianie w dyspersyjnych masach szpachlowych	Nałożyć dyspersyjną masę szpachlową na całą powierzchnię, a następnie równomiernie „przeczesać” kielnią zębatą 3768 (zęby 4 x 6 x 4 mm). Przyciąć włókninę Glasfaser-Spachtelvlies 1560 na żadaną długość 5-10 cm, a następnie umieścić bez zagnieceń w mokrej warstwie masy szpachlowej i lekko docisnąć ręką. Nadmierne długości na suficie, przy listwach przypodłogowych, oknach itp. docisnąć w narożach za pomocą szpachli z tworzywa sztucznego i przyciąć ostrym nożykiem 1311. Na naroża zewnętrzne nakładać bryty tak, aby zachodziły na siebie na szerokość ok. 8 do 10 cm. Kolejne bryty nakładać tak, aby zachodziły na siebie na szerokość przynajmniej 5 cm i wykonać podwójne cięcie. Następnie równomiernie wygładzić całą powierzchnię narzędziem wygładzającym, np. szpachlą powierzchniową 1828 lub wenecką kielnią wygładzającą, Supergrip 1764, aby całkowicie wyrównać strukturę zębów. Po wyschnięciu zasklepić pory w powierzchni drugą warstwą masy szpachlowej. Odradza się bezpośrednią obróbkę powierzchni bez odczekania na wyschnięcie, ponieważ włóknina lekko się wtedy przesuwą, co prowadzi do powstawania bardziej szorstkiej powierzchni. Po wyschnięciu i zagruntowaniu nałożyć warstwę nawierzchniową z wykorzystaniem farb dyspersyjnych, mas plastycznych, tkaniny CreaGlas lub innych okładzin ściennych w zależności od wyboru.
Wydajność	Ok. 1,10 m/m ² . Jedna rolka wystarcza na ok. 45,50 m ² . Pojedyncze bryty nakładać tak, aby zachodziły na siebie na szerokość przynajmniej 5 cm.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Schnięcie jest zależne od grubości warstwy i jest określane w oparciu o wybraną masę szpachlową. Cienkie warstwy można z zasady szlifować i poddawać dalszej obróbce po wyschnięciu przez noc. W przypadku grubszych warstw, niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

Rolki przechowywać w suchym miejscu, w pozycji pionowej.

Wstępne przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność. Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności.
- Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki należy usunąć i poddać odpowiedniej utylizacji.
- Dokładnie zmyć odwracalne, wrażliwe na wodę powłoki (np. farby klejowe).
- Stare nieuszkodzone powłoki farb olejnych i lakierów odtłuścić, dokładnie oszlifować i oczyścić.
- Należy całkowicie usunąć wszelkie nieodpowiednie pokrycie ścian, włącznie z pozostałościami kłajstru i tapet.
- Miejsca naprawiane tynkiem fachowo fluatować.
- Większe ubytki i fugi wypełnić masą Briplast Planofill 1875.
- Patrz również instrukcja BFS nr 7, 10 i 16
- Patrz również przepisy VOB (niem. znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych) część C, DIN 18363 i 18366 ust. 3.

Zatapianie włókniny i powłoka końcowa

Podłoża	Warstwa gruntująca	Szpachlowanie ²⁾	Warstwa gruntująca	Warstwa nawierzchniowa
podłoża wewnątrz, np. ściany z betonu komórkowego, zwykle tynki ¹⁾ , beton, płyty gipsowo-kartonowe, matowe powłoki farb dyspersyjnych		włóknina Glasfaser-Spachtelvlies 1560, w pełni zatopiona w masie szpachlowej, np. Briplast Silafill 1886 lub Vitafill 9001	Lacryl Tiefgrund 595 lub Vitabase 9002	w zależności od wyboru, farby dyspersyjne, masy plastikowe, tkaniny CreaGlas i inne okładziny ściennie
gładkie, niechłonne podłoże z połyskiem, w pomieszczeniach, np. nieuszkodzone powłoki farb dyspersyjnych z połyskiem, powłoki farb olejnych i lakierów	Haftgrund 3720			

¹⁾ Minimalna odporność na ściskanie $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ (klasa wytrzymałości na ściskanie CS II, CS III, CS IV oraz B1-B7).

²⁾ Podłoża strukturalne > 3 mm należy wstępnie zaszpachlować.

Wskazówki**W przypadku reklamacji**

W przypadku ewentualnych reklamacji należy przesłać opakowanie i odpowiedni materiał próbny. W przypadku rozpoznawalnych wad towar zostanie wymieniony lub zrekompensowany. Inne koszty nie będą zwracane.

Odbarwienia na płytach gipsowo-kartonowych

W przypadku ryzyka powstania przebarwień na surowych płytach gipsowo-kartonowych należy wykonać dodatkową powłokę izolacyjną. W zależności od warunków danego obiektu można w tym celu wykorzystać np. Aqualoma 202, Isogrund 924 lub CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Jako wymierny test sprawdza się wykonanie próbnej powłoki na kilku szerokościach płyt, obejmującej również fugi i miejsca szpachlowania.

Wskazówki

Pęknięcia budowlano-techniczne

Za pomocą okładzin ściennych z włókniny nie jest możliwe trwałe zniwelowanie pęknięć budowlano-technicznych.

Dalsze dane

Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl