

KlimAir Klebepachtel 1868



mineralna masa klejowo-szpachlowa, z dodatkiem żywicy syntetycznej, drobnoziarnista, biała, do wnętrz

Zakres zastosowania

Do klejenia i szpachlowania paneli KlimAir w ramach montażu systemu KlimAir wewnątrz.

Właściwości

- z lekkimi wypełniaczami mineralnymi
- wzbogacona polimerami
- o ograniczonym pyleniu
- alkaliczna
- bardzo dobra siła klejenia na mokro
- o dobrej przyczepności
- umożliwia dobre szlifowanie
- wysoka chłonność
- długi czas otwarcia
- wysoka odporność na ściskanie
- dyfuzyjna
- o łatwej obróbce

Opis produktu

Kolor	białoszary
Produkt bazowy	Baza z białego cementu z wypełniaczami lekkimi (z dodatkiem tworzywa sztucznego)
Odczyn pH	ok. 11
Maks. warstwa mokrego materiału	10 mm
Gęstość usypowa	ok. 0,77 g/cm ³
Opakowania	15 kg

Stosowanie

Mieszanie	Do czystego naczynia wlać zimną wodę i nieprzerwanie mieszając dodawać KlimAir Klebepachtel 1868 w podanych proporcjach, a następnie wymieszać do powstania homogenicznej gładkiej masy. Gruntownie mieszać materiał przez ok. 2 minuty. Zwrócić przy tym uwagę na całkowite opróżnienie opakowania. Do mieszania zalecamy użycie urządzenia mieszającego o wysokich obrotach (min. 900 W, ok. 600-1000 obr./min) z prawostronnym ruchem mieszadła (do tynków). Wymieszać tylko taką ilość materiału, którą da się obrócić w wyznaczonym czasie.
Proporcje mieszania	1,9 części wagowych KlimAir Klebepachtel 1868 na 1 część wagową wody. Zwrócić uwagę na dokładne wymieszanie materiału na gładką masę.
Dodawanie wody	Ok. 8,0 l wody na worek 15 kg.
Barwienie	Nie barwić.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Zaaplikować KlimAir Klebepachtel 1868 za pomocą kielni zębatej 3704 lub 3749 na powierzchnię ściany oraz cienką warstwę masy na tył panelu KlimAir Panel 1866. W celu zaszpachlowania naklejonych paneli KlimAir Panel 1866 zaaplikować KlimAir Klebepachtel 1868 za pomocą pacy ze stali szlachetnej 3792. Przestrzegać informacji zawartych w karcie praktycznego stosowania KlimAir Panel 1866.
Czas otwarcia (w temp. +20°C)	Wymieszana masa klejowo-szpachlowa nadaje się do wykorzystania przez ok. 2 godziny. Zasychającego materiału nie mieszać, nie rozcieńczać ani nie poddawać żadnej innej obróbce.
Wydajność	Do klejenia ok. 3,0 kg/m ² na gładkim podłożu. Do szpachlowania ok. 1,0 kg/m ² przy grubości warstwy 1 mm. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Aplikować w temperaturze powietrza i obiektu między +5°C a maks. +30°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Czas schnięcia zależy od grubości warstwy. Cienkie warstwy (do 1 mm) można zazwyczaj poddawać dalszej obróbce po wyschnięciu przez noc. W przypadku grubszych warstw, niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W suchym miejscu i nieotwartym opakowaniu można przechowywać przez przynajmniej 12 miesięcy. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Kod produktu	ZP1 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
---------------------	--

Przebieg prac

Wstępne przygotowanie podłoża

Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję i innych powłok osłabiających przyczepność. Istniejące powłoki zbadać pod względem zgodności chemicznej, nośności i przyczepności. Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki należy usunąć i poddać odpowiedniej utylizacji. Farby klejowe dokładnie zmyć. Stare nieuszkodzone powłoki farb olejnych i lakierów odtłuścić, dokładnie oszlifować powierzchnie i oczyścić. Całkowicie usunąć okładziny ścienne. W razie potrzeby po odpowiednim przygotowaniu podłoża dodatkowo zaszpachlować powierzchnie za pomocą KlimAir Klebespachtel 1868. Chłonne podłoża zagruntować w razie potrzeby za pomocą Fondosil 1903. Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18363, ustęp 3.

Klejenie i szpachlowanie

Nakleić KlimAir Panel 1866 za pomocą KlimAir Klebespachtel 1868, a po wyschnięciu zaszpachlować całą powierzchnię z wykorzystaniem KlimAir Klebespachtel 1868. Przestrzegać informacji zawartych w karcie praktycznego stosowania KlimAir Panel 1866.

Wskazówki

Oslona powierzchni

Starannie zakryć otoczenie powlekanych powierzchni, w szczególności szkło, klinkier i kamienie naturalne.

Dalsze dane

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl