

## Briplast Maxifill 1893



superlekka, dobrze wypełniająca, gotowa do użycia masa szpachlowa do wypełniania, biała, do stosowania wewnątrz

### Zakres zastosowania

Do szybkiego wypełniania i naprawy pęknięć i dziur w ścianach i sufitach wykonanych z betonu, tynku, muru i płyt gipsowo-kartonowych. Nadaje się również do nieruchomych fug i fug łączących o niewielkim ruchu.

### Właściwości

- do stosowania wewnątrz
- niskoemisyjna
- gotowa do użycia
- superlekka
- o niskiej kurczliwości
- wysoka stabilność
- możliwość dalszego malowania
- po wyschnięciu łatwa do szlifowania
- łatwa aplikacja

### Opis produktu

<b>Kolor</b>	biały
<b>Produkt bazowy</b>	dyspersja akrylanowa
<b>Gęstość</b>	ok. 0,60 g/ml
<b>Stabilność:</b>	stabilna < 1 mm, zgodnie z normą DIN 52 454-ST-U26-23
<b>Kurczliwość</b>	0 % do 3 % w zależności od grubości warstwy
<b>Maks. grubość warstwy</b>	ok. 25 mm w ramach jednego przejścia
<b>Odporność termiczna</b>	ok. -20 °C do +75 °C, po całkowitym wyschnięciu
<b>Opakowania</b>	kartusz 310 ml

## Stosowanie

<b>Wstępne przygotowanie podłoża</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność.</li><li>- Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności. Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokładnie zmyć odwracalne, wrażliwe na wodę powłoki (np. farby klejowe).</li><li>- W przypadku podłoża o silnej chłonności zagruntować krawędzie fug, pęknięć i otworów preparatem Lacryl Tiefgrund 595.</li><li>- Patrz także przepisy VOB (niem. znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych) część C, DIN 18363, ust. 3.</li></ul>
<b>Aplikacja</b>	Rozciąć kartusz przy gwintowanej głowicy i przykręcić dyszę. Przyciąć końcówkę dyszy odpowiednio do szerokości fugi lub ubytku (co najmniej 6 mm) i umieścić kartusz w pistolecie. Mocno i równomiernie wprowadzić materiał do szczeliny lub fugi za pomocą zamkniętego pistoletu do wyciskania Druckpistole, geschlossen 1374. W przypadku wypełniania głębokich otworów > 25 mm, materiał należy nakładać w kilku warstwach, aby uniknąć pęknięć i nadmiernego skurczu (kurczenia się). Uwzględnić czas schnięcia. Napoczęty kartusz zużyć od razu. Wygładzić powierzchnię za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, aby zapobiec tworzeniu się zaschniętej warstwy na powierzchni. W zależności od wymogów przeszlifować po wyschnięciu.
<b>Czas otwarcia</b>	Tworzenie się powłoki po ok. 5 minutach (przy +23°C, wilg. wzgl. 50%)
<b>Wydajność</b>	Zużycie można obliczyć na podstawie szerokości fugi x głębokości fugi x długości fugi. W przypadku fugi 5 x 5 mm, kartusz wystarcza na około 12 metrów. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
<b>Temperatura aplikacji</b>	Aplikować w temperaturze powietrza i materiału między +5 °C a maks. +30°C.
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

## Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Możliwość szlifowania i dalszej obróbki po wyschnięciu masy szpachlowej, w przypadku cienkich warstw z reguły po upływie ok. 1 godziny. Czas schnięcia jest zależny od rodzaju podłoża i łącznej grubości warstwy masy szpachlowej.

## Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu; chronić przed wilgocią. Nieotwarty produkt można magazynować minimum 12 miesięcy. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

## Deklaracja

<b>Kod produktu</b>	Nie podano Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
---------------------	---

## Wskazówki

### Wyposażenie ochronne podczas szlifowania

Podczas wykonywania prac szlifierskich zalecamy korzystanie z osobistego wyposażenia ochronnego (odpowiednich okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej).

### Dalsze dane

Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

## Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.  
ul. Bronowicka 20  
71-012 Szczecin  
POLSKA  
tel. +48 91 88157-00  
faks +48 91 88157-15  
info@brillux.pl  
www.brillux.pl