

Karta Praktycznego Stosowania

Einseitkleber LF 3061



bez rozpuszczalników, gotowy do użycia, wzmocniony włóknami, do klejenia Designboden 3055 i okładzin z włókniny igłowanej, do stosowania wewnątrz



Zakres zastosowania

Do klejenia różnego rodzaju podłóg dekoracyjnych na bazie winylu (Designboden 3055) oraz okładzin z włókniny igłowanej wewnątrz. Na wszystkich podłożach przygotowanych do pokrycia, o średniej lub dobrej chłonności, np. w pomieszczeniach mieszkalnych, pracy i komercyjnych.

Właściwości

- bez rozpuszczalników
- bardzo niskoemisyjny
- gotowy do użycia
- wysoce wydajny
- wzmocniony włóknami
- krótki czas odparowania
- bardzo dobra przyczepność początkowa
- bardzo duża twardość końcowa
- sprawdzony pod kątem emisji i dopuszczony do stosowania w poczekalniach zgodnie z normą o nr. 155.20-275
- twardoelastyczne żłobki kleju zapobiegają deformacji okładziny
- do stosowania na powierzchniach podłogowych z ogrzewaniem podłogowym oraz w strefach obciążonych rolkami krzeseł

Opis produktu

Kolor	beż
Produkt bazowy	dyspersja na bazie żywicy syntetycznej z dodatkami wzmacniającymi siłę klejenia
Gęstość usypowa	ok. 1,25 g/cm ³
Opakowania	14 kg

Stosowanie

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać.

Kompatybilność Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.

Aplikacja Einseitkleber LF 3061 przed użyciem dokładnie wymieszać i równomiernie nałożyć na podłoże za pomocą szpachli zębatej. Unikać powstawania zgrubień kleju. Wykorzystywać szpachle zębate odpowiednie dla danej okładziny.
Zalecane zęby szpachli:
TKB A1 dla Designboden 3055
TKB B1 dla okładzin z włókniny igłowanej
W zależności od chłonności podłoża, klimatu pomieszczenia oraz ilości nakładanego kleju, odpowietrzyć zaaplikowaną warstwę materiału. Okładziny podłogowe umieszczać na podkładzie z kleju w „fazie mokrej” (warstwa kleju nie wytwarza jeszcze ciągłych nitek). Kleić tylko taką powierzchnię, aby zachować czas przeznaczony na aplikację przy pełnym zwilżeniu powierzchni. Umieścić okładzinę podłogową na podkładzie z kleju, zwracając uwagę, aby nie powstały pęcherze i docisnąć ją za pomocą rolki dociskowej Duo 1283 oraz wałka dociskowego do okładzin podłogowych 1286. Dotrzeć łączenia i styki. Odczekać i powtórzyć wałkowanie. W razie potrzeby ponownie dotrzeć łączenia i styki. W przypadku Designboden 3055 metoda rozkładania musi być dostosowana do krótkich czasów obróbki. Einseitkleber LF 3061 nie wykazuje klejącej fazy przyczepnej. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania Designboden 3055.

Wydajność Aplikacja szpachlą zębatą z:
Zęby TKB A1: ok. 300–350 g/m²
Zęby TKB B1: ok. 400–500 g/m²
Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując aplikację próbną na danym obiekcie.

Temperatura aplikacji Nie nakładać w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +15°C (zgodnie z normą DIN 18365).

Czyszczenie narzędzi Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Czas odparowania: ok. 5 minut. Czas aplikacji: ok. 20 minut. Czas schnięcia: ok. 24 godziny. Twardość końcowa jest uzyskiwana po ok. 72 godzinach.
W przypadku niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza czas odparowywania wydłuża się, a siła klejenia ulega osłabieniu.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej +5°C. Chronić przed mrozem. Nieotwarty produkt można magazynować w oryginalnym opakowaniu przez ok. 12 miesięcy. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania i zużyć tak szybko jak to możliwe. Usuwać zaschniętą warstwę i nie mieszać z materiałem.

Deklaracja

Kod produktu D1
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wstępne przygotowanie podłoża

- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne, wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze i powłok antyadhezyjnych.
- Sprawdzić istniejące mocno przylegające pozostałości kleju pod kątem zdatności i nośności.
- Całkowicie usunąć nienośne powłoki lub warstwy podłoża, np. poprzez piaskowanie lub śrutowanie.
- Gładkie lub szczelne podłoża oszlifować.
- Wylewki wiązane siarczanem wapnia oszlifować mechanicznie (wielkość ziarna – 16) i odkurzyć.
- Powierzchnie betonowe oczyścić z oleju szalunkowego i zaprawy cementowej. Beton próżniowy poddać szorstkowaniu.
- Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18365, montaż pokryw podłogowych.
- W celu stworzenia twardych, równych powierzchni klejących o odpowiedniej chłonności, zaszpachlować przygotowane podłoża za pomocą mas wyrównujących do podłóg na grubość co najmniej 2 mm.
- Właściwości podłoża muszą być dostosowane do danej okładziny. Należy zasięgnąć informacji o produkcie dostarczanych przez producenta danej okładziny.

Klejenie okładziny

Po upływie odpowiedniego czasu odparowania można przystąpić do klejenia okładziny Designboden 3055 na zaszpachlowane podłoża z wykorzystaniem Einseitkleber LF 3061 zachowując czas przeznaczony na aplikację.

Wskazówki

W przypadku starej warstwy kleju

Bezpośredni kontakt ze starymi warstwami kleju lub resztkami kleju może prowadzić do powstawania zapachów. Szpachlowanie całych powierzchni podłogowych zapobiega z zasady tego rodzaju oddziaływaniom.

Aklimatyzacja

Przed klejeniem okładzin podłogowych za pomocą Einseitkleber LF 3061 należy przechowywać je przez pewien czas (przynajmniej 24 godziny) w danym pomieszczeniu, w pozycji poziomej, bez nacisku, aby dostosowały się do klimatu pomieszczenia.

Dane dot. pokrycia podłogi

Przy aplikacji materiału należy przestrzegać informacji o produkcie oraz instrukcje obróbki dostarczane przez producenta okładzin, a w przypadku okładziny Designboden – karta praktycznego stosowania 3055. W szczególności należy sprawdzić i uwzględnić specyficzne wymagania dotyczące podłoża i kompatybilności klejów.

Przestrzegać instrukcji BEB

Przestrzegać instrukcji Ogólnoniemieckiego Związku Jastrychów i Okładzin (BEB) „Ocena i przygotowanie podłoża” (2008) oraz „Przygotowanie i układanie wierzchnich pokryw podłogowych” (2011).

Dalsze dane

Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl