

Fix-Grund LF 3063

bez rozpuszczalników, szybko schnący, do gruntowania w systemie z Haftkleber LF 3064, do wnętrza,



Zakres zastosowania

Do gruntowania chłonnych, zaszpachlowanych powierzchni podłogowych w pomieszczeniach, w systemie z Haftkleber LF 3064 jako przygotowanie powierzchni pod podłogi Designboden 3055.

Właściwości

- bez rozpuszczalników
- bardzo niskoemisyjny
- gotowy do użycia
- szybko schnący
- łatwa aplikacja
- wiąże resztki pyłów
- duża wydajność
- poprawia przyczepność
- do stosowania na wielu różnych podłożach

Opis produktu

Kolor	turkusowozielony
Produkt bazowy	dyspersja bez rozpuszczalników
Gęstość usypowa	ok. 1,0 g/cm ³
Opakowania	2,5 kg

Stosowanie

Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Przed użyciem dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć Fix-Grund LF 3063 i wlać do czystego wiadra. Nałożyć równomiernie i wykończyć za pomocą wałka malarskiego z krótkim włosiem 1217 i pędzla. Unikać zawiniętych krawędzi i nadmiaru materiału (tworzenie kałuż).
Wydajność	Ok. 40 g/m ² bez rozcieńczania, w zależności od chłonności podłoża i urządzenia aplikacyjnego. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Aplikować w temperaturze powietrza i podłoża między +15 °C a maks. +30°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Na podłożach wiązanych cementowo np. Fußboden-Nivelliermasse C10 3114, Fußboden-Nivelliermasse C15 3116 lub Fußboden-Nivelliermasse FX 3109 wietrzyć ok. 15–20 minut.
Na Fußboden-Nivelliermasse CA 3059 wietrzyć ok. 30–60 minut.
W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas wietrzenia.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej +5°C. Chronić przed mrozem. Nieotwarty produkt można magazynować 9 miesięcy. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania i zużyć tak szybko jak to możliwe.

Deklaracja

Kod produktu	D1 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
---------------------	---

Klejenie

- Wstępne przygotowanie podłoża**
- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne, wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze i powłok antyadhezyjnych.
 - Powierzchnie podłóg należy wypełnić odpowiednią masą poziomującą.
 - Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18365, montaż pokryć podłogowych.
 - Właściwości podłoża muszą być dostosowane do wymogów Designboden 3055.

Klejenie okładziny W przypadku klejenia Designboden 3055 przy pomocy Haftkleber LF 3064 należy przestrzegać czasu potrzebnego na odparowanie.

Wskazówki

- Dot. Designboden 3055:** W przypadku zastosowania Designboden 3055 należy przestrzegać instrukcji technicznych tego produktów.
- Przestrzegać instrukcji BEB** Przestrzegać instrukcji Ogólnoniemieckiego Związku Jastrychów i Okładzin (BEB) „Ocena i przygotowanie podłoża” oraz „Przygotowanie i układanie wierzchnich pokryć podłogowych”.
- Dalsze dane** Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl