

Karta Praktycznego Stosowania

Spezial-Grund LF 3085



wstępna powłoka dyspersyjna poprawiająca przyczepność, bardzo niskoemisyjna, bez rozpuszczalników, z zawartością kwarcu, gotowa do użycia, do stosowania wewnątrz



Zakres zastosowania

Do tworzenia poprawiających przyczepność powłok gruntujących na niechłonnych, gładkich i szczelnych powierzchniach podłogowych w pomieszczeniach. Do przygotowania powierzchni pod szpachlowanie, wyrównywanie i niwelowanie. Do stosowania na gładkich i szczelnych powierzchniach betonowych, lastriko i okładzinach ceramicznych, a także na podłogach w dużej mierze oczyszczonych z wodoodpornych resztek klejów.

Właściwości

- bez rozpuszczalników
- bardzo niskoemisyjna
- gotowa do użycia
- poprawia przyczepność
- zawiera kwarc
- szybkoschnąca
- odporność na działanie wody i alkaliów
- wydajna
- łatwa aplikacja

Opis produktu

Kolor	niebieskawy-transparentny
Produkt bazowy	specjalistyczna dyspersja akrylanowa bez rozpuszczalników, z substancjami dodatkowymi
Gęstość	ok. 1,38 g/cm ³
Opakowania	5 kg

Stosowanie	
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać.
Aplikacja	Spezial-Grund LF 3085 przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Nakładać równomiernie na przygotowane podłoże za pomocą wałka do farby z krótkim włosiem 1217 oraz pędzla i wygładzać. Unikać śladów po wałku i nadmiaru materiału (kałuż).
Wydajność	Ok. 100–150 g/m ² na jedną powłokę. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując aplikację próbną na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturach otoczenia i obiektu poniżej +15°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.
Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)	
Możliwość dalszej obróbki po ok. 1-2 godzinach. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.	
Przechowywanie	
Przechowywać ok. 12 miesięcy w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.	
Deklaracja	
Kod produktu	D1 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
Przebieg prac	
Wstępne przygotowanie podłoża	- Podłoże musi być zwarte, trwale suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność. - Z zasady podłoże musi spełniać normy budowlane. - Podłoże musi być chronione przed wznoszącą się wilgocią. - Należy całkowicie usunąć powłoki zawierające bitumeny oraz wszelkie warstwy miękkie i takie, które mogą ulec spęczeniu w kontakcie z wodą. - Skontrolować przydatność, nośność i przyczepność np. starych powłok gruntujących, klejów i mas szpachlowych. - Warstwy nienośne usunąć poprzez np. frezowanie, szlifowanie lub śrutowanie. Przestrzegać wymagań obowiązujących norm, wytycznych i arkuszy danych BEB. - Powierzchnie betonowe oczyścić z oleju szalunkowego i zaprawy cementowej. Beton próżniowy poddać szorstkowaniu. - Lastriko i ceramiczne okładziny podłogowe oczyścić zgodnie z instrukcją za pomocą Grundreiniger R 3263 i oszlifować. - Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18365, ustęp 3.
Warstwa gruntująca	Nakładać Spezial-Grund LF 3085 bez rozcieńczania.
Szpachlowanie/powlekanie	Szpachlowanie i dalsze powłoki zgodnie z systemem.
Wskazówki	
Dalsze dane	Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl