

Stoßfugenkleber 3341

o wysokiej sile klejenia, schnie na kolor biały, przeznaczony do klejenia profili ozdobnych Zierprofil TL



Zakres zastosowania

Do trwałego klejenia elementów stykowych, w szczególności przy montażu profili ozdobnych Zierprofil TL 3040 wewnątrz.

Właściwości

- zapewnia perfekcyjne styki między poszczególnymi profilami Zierprofil TL (TuneLight)
- bardzo wysoka siła klejenia
- trwałe połączenie styków
- schnie na kolor biały
- bez rozpuszczalników

Opis produktu

Kolor biały

Opakowania kartusz 270 ml

Stosowanie

Wstępne przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz być wolne od substancji antyadhezyjnych oraz innych powłok pośrednich, osłabiających przyczepność.

Aplikacja

Klej Stoßfugenkleber 3341 należy koniecznie stosować do klejenia styków przy montażu profili ozdobnych Zierprofil TL 3040. Nałożyć odpowiednią ilość kleju Stoßfugenkleber 3341 pistoletem ciśnieniowym wyłącznie na powierzchnie styków profili ozdobnych TL, tak aby po dociśnięciu powierzchnie styków były całkowicie pokryte klejem. Wydostający się klej można w razie potrzeby natychmiast usunąć za pomocą ściereczki i wody z mydłem. Wszystkie złącza i ukośne fugi wypełnić w razie potrzeby klejem Zierprofilkleber 3041 i wygładzić szpachlą. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania „Zierprofile 3040”.

Stosowanie	
Czas otwarcia (+20°C, wilg. wzgl. 65%)	Ok. 10 minut. Styki należy poddać dalszej obróbce w ciągu tego czasu.
Wydajność	Ok. 8–10 ml/fugę (odpowiada ok. 30-40 stykom na kartusz). Wydajność kleju zależy od kształtu profilu ozdobnego. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbki na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturach otoczenia i obiektu poniżej +10°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą i mydłem natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)	
	Klej zaaplikowany na ściśnięte styki ulega utwardzeniu już po upływie ok. 2 godzin. Całkowicie suchy po ok. 24 godzinach. Czas schnięcia jest zależny od grubości warstwy. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie	
	W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja	
Kod produktu	Nie został przypisany Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki	
Dalsze dane	Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga	
	Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych. Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie. Brillux Polska Sp. z o.o. ul. Bronowicka 20 71-012 Szczecin POLSKA tel. +48 91 88157-00 faks +48 91 88157-15 info@brillux.pl www.brillux.pl