

Buntsteinputz 3552



Tynk naturalny zgodnie z normą DIN 18558, odporny na warunki atmosferyczne, do stosowania na zewnątrz

Zakres zastosowania

Przeznaczony do tworzenia dekoracyjnych i wytrzymałych powierzchni gładkich podłożach na zewnątrz, np. tynk zewnętrzny (klasa wytrzymałości na ściskanie CS II, CS III, odporność na ściskanie $> 2,0 \text{ N/mm}^2$), szczególnie na cokołach. Ponadto również do stosowania na cokołach w systemie ociepleń ETICS marki Brillux.

Właściwości

- na bazie wody
- do stosowania na zewnątrz
- dekoracyjny tynk naturalny
- do tworzenia bezfugowych powłok
- wysoce wytrzymały
- wysoce odporny na uderzenia
- paroprzepuszczalny
- ciągliwie-elastyczny
- o wysokiej przyczepności
- odporny na warunki atmosferyczne
- łatwa aplikacja

Opis produktu

Kolory standardowe	10 kolorów z wzornika Nature firmy Brillux. Ze względu na zastosowanie naturalnych granulatów możliwe są niewielkie odchylenia kolorystyczne od tych na wzorniku.
Wielkość ziaren	2–3 mm lub w kolorze dekoracyjnym srebrno-metalicznym 9650 1–2 mm
Produkt bazowy	dyspersja na bazie kopolimeru akrylanowego z dekoracyjnymi odłamkami i ziarnami
Gęstość	ok. $1,6 \text{ g/cm}^3$
Opakowania	20 kg

Stosowanie

- Rozcieńczanie** W razie potrzeby, odpowiednio do chłonności podłoża i sytuacji danego obiektu, rozcieńczyć niewielką ilością wody.
- Barwienie** Nie barwić.
- Aplikacja** Buntsteinputz 3552 przed nałożeniem dobrze wymieszać mieszalnikiem o wysokiej mocy (min. 900 Wat) i mieszadłem prawoskrętnym (mieszadło do tynków). Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej w 1½-krotności wielkości ziarna, a następnie wygładzić równomiernie w jednym kierunku. Aby uniknąć widocznych łączeń, nakładać tynk metodą „mokre na mokre”. W szczególności w przypadku większych powierzchni zalecamy zapewnienie wystarczającej liczby pracowników.
- Wydajność** Ok. 5,0 kg/m² na jedną warstwę. Kolor dekoracyjny 9650: ok. 3,4 kg/m². Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
- Temperatura aplikacji** Aplikować w temperaturze powietrza i obiektu między +5°C a maks. +30°C. Wartości granicznych temperatury należy przestrzegać również podczas wiązania.
- Czyszczenie narzędzi** Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Zalecane kolory dla warstwy pośredniej z użyciem Putzgrundierung 3710

Putzgrundierung 3710 w kolorze	Buntsteinputz 3552 w kolorze
0095 biały	7401, 7413
09.06.15 ¹⁾	8408, 3409
99.00.18 ¹⁾	7425, 7430
99.00.30 ¹⁾	9401, 9408 i 9650 srebrno-metaliczny
99.00.54 ¹⁾	9415

¹⁾ Alternatywnie Putzgrundierung 3710 można barwić do maks 20 % za pomocą Voll i Abtönfarbe 951.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Powłoka sucha powierzchniowo po ok. 24 godzinach. Powierzchnia sucha po upływie ok. 3 dni. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

- Wskazówki** Produkt zawiera środki konserwujące.
- Kod produktu** BSW20
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wstępne przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, składników powodujących korozję lub innych powłok ograniczających przyczepność. Należy wykluczyć zawilgocenie tynku od spodu, np. przez łączenia, rysy itp. a także wodę stagnującą. Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności. Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powierzchnie pokryte glonami i grzybami dokładnie wyczyścić, a następnie zaaplikować na nie preparat Universal-Desinfektionsmittel 542*. (* Z biocydów należy korzystać w bezpieczny sposób. Przed użyciem przeczytać oznakowanie i informacje o produkcie.) Miejsca naprawiane tynkiem poddać fachowemu fluatowaniu. Na warstwy zbrojone nakładać kolejne powłoki po upływie czasu wiązania i schnięcia (min. 3 dni przy +20°C, wilg. wzgl. 65%). W razie potrzeby nałożyć na podłoże podkład gruntujący i/lub warstwę pośrednią. Patrz także przepisy VOB (znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych), część C, DIN 18363, ustęp 3.

Tynk na zewnątrz

Podłoża	Warstwa gruntująca	Warstwa pośrednia	Warstwa nawierzchniowa
warstwy zbrojne, np. cokoły w systemach ociepleń ETICS firmy Brillux, tynk zewnętrzny o zwykłej chłonności (CS II, CS III), nieuszkodzone powłoki z dyspersji, farb olejnych oraz lakierów		Putzgrundierung 3710, 0095 biały lub odcień zbliżony do koloru tynku (patrz tabela)	Buntsteinputz 3552 w żadany kolorze
silnie chłonny tynk zewnętrzny, beton	w zależności od potrzeby Lacryl Tiefgrund ELF 595 lub Tiefgrund 545		

Wskazówki**Powierzchnie sąsiadujące**

Na powierzchniach sąsiadujących stosować materiał z jednej partii lub wymieszać wymaganą ilość materiału.

Nowe powierzchnie mineralne

Na nowe powierzchnie mineralne, zwłaszcza powłoki tynkowe (tynk zewnętrzny CS II, CS III) nakładać kolejne powłoki dopiero po odpowiednim związaniu i wyschnięciu materiału – najwcześniej po upływie 14 dni, a najlepiej po upływie 4 tygodni. W zależności od pogody i pory roku proces schnięcia może się wydłużyć.

Warunki schnięcia

Podczas aplikacji Buntsteinputz 3552 należy zapewnić dobre warunki schnięcia, ponieważ przy długotrwałym działaniu wilgoci rozpuszczalne w wodzie, odbarwiające się składniki mogą się rozpuścić w podłożu. Do momentu ostatecznego utwardzania (w zależności od warunków atmosferycznych, w razie potrzeby kilka tygodni), kolorowy tynk może przez pewien czas stać się mętny, jeżeli będzie narażony na intensywną wilgoć, aż do ponownego wyschnięcia.

Ochrona powłoki

Podczas aplikacji, schnięcia oraz w fazie utwardzania należy chronić powierzchnie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, silnym wiatrem oraz wilgocią, np. osłaniając powierzchnię plandeką.

Wskazówki

- Powierzchnie poziome** Nie nakładać tynków na powierzchnie poziome. Wystające elementy budynków, np. parapety, gzymsy, korony murów należy odpowiednio zakryć, aby zapobiec brudnym zaciekom i zawilgoceniu.
- Dalsze dane** Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl