

Wand-Primer grob 3728



niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów, biała, matowa, z wypełnieniem kwarcowym, bez konserwantów, do wnętrza



System barw

Zakres zastosowania

Jako gruntująca i poprawiająca przyczepność warstwa pod kolejne powłoki w pomieszczeniach na płytach gipsowo-kartonowych, tynkach gipsowych, betonie oraz na zapewniających dobrą przyczepność, nośnych, matowych powłokach dyspersyjnych. Również jako wolna od środków konserwujących warstwa kontaktowa pod powłoki silikatowe na niezdolnych do krzemianowania podłożach. Także do tworzenia dekoracyjnych powierzchni o drobnej strukturze wewnątrz, np. w pomieszczeniach reprezentacyjnych lub biznesowych, szkołach, hotelach, restauracjach oraz we wszystkich pomieszczeniach prywatnych.

Właściwości

- bez konserwantów, rozpuszczalników i plastyfikatorów, produkt niskoemisyjny
- spełnia wymogi niemieckiej komisji zajmującej się oceną wpływu substancji budowlanych na zdrowie (AgBB)
- paroprzepuszczalna
- z wypełnieniem kwarcowym
- bardzo dobre właściwości kryjące
- poprawia przyczepność
- do aplikacji wałkiem

Opis produktu

Standardowy kolor	0095 biały Kolory Basecode i jasne do średnich kolorów są dostępne w ramach Systemu barwienia Brillux.
Stopień połysku	mat
Produkt bazowy	kopolimer styrenu i akrylanu
Gęstość	ok. 1,6 g/cm ³
Reakcja na ogień	A2 – s1,d0 zgodnie z normą DIN EN 13501-1 „Nichtbrennbar” (niepalna). z raportem klasyfikacji nr 230011570-3.
Opakowania	15 l

Stosowanie

Rozcieńczanie	W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.
Barwienie	Barwić do maks. 10 % za pomocą Voll- und Abtönfarbe 951.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Przed przystąpieniem do aplikacji dobrze wymieszać Wand-Primer grob 3728 za pomocą mieszalnika o dużej mocy (min. 900 W), nałożyć materiał pędzlem i rolką wzdłuż i wszerz, a następnie zatrzeć, aby utworzyć nieregularną, drobną strukturę. Powierzchni nie wygładzać równomiernymi, całymi pasami.
Strukturyzacja – opcjonalnie	W zależności od żądanej struktury natychmiast po zakończeniu aplikacji powierzchnię można poddać dodatkowej nieregularnej strukturyzacji za pomocą szerokiego pędzla płaskiego 1210 lub owalnej szczotki malarskiej 1175.
Wydajność	Ok. 250–350 ml/m ² na jedną warstwę, na gładkich podłożach, w zależności od rodzaju aplikacji. W przypadku szorstkich powierzchni zużycie ulega zwiększeniu. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Możliwość dalszej obróbki i nakładania kolejnych warstw systemowych po upływie ok. 12 godzin.
W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Kod produktu	BSW10 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
---------------------	--

Wstępne przygotowanie podłoża

Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne, wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność. Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności. Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokładnie zmyć odwracalne, wrażliwe na wodę powłoki (np. farby klejowe). Miejsca naprawiane tynkiem poddać fachowemu fluatowaniu. Patrz także przepisy VOB (znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych), część C, DIN 18363, ustęp 3.

Powłoki w pomieszczeniach

Podłoża ³⁾	Warstwa gruntująca	Warstwa nawierzchniowa
powierzchnie o zwykłej lub słabej chłonności, np. tynki wewnętrzne (w zależności odporności na ściskanie ¹⁾), beton, powłoki dyspersyjne	Wand-Primer grob 3728	w zależności od powłoki nawierzchniowej w systemie z farbami dyspersyjnymi i silikatowymi
płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe ²⁾		Wand-Primer grob 3728

¹⁾ Minimalna odporność na ściskanie > 2,0 N/mm² (klasa wytrzymałości na ściskanie CS II, CS III, CS IV oraz B1-B7)

²⁾ Miękkie i bardzo chłonne miejsca szpachlowania i podłoża zagruntować w ramach wstępnego przygotowania podłoża z Lacryl Tiefgrund 595.

³⁾ Podłoża niechłonne i powłoki z polyskiem zagruntować preparatem Haftgrund 3720.

Wskazówki**Ośłona powierzchni**

Starannie zakryć otoczenie powlekanych powierzchni, w szczególności szkło, klinkier i kamienie naturalne.

Stosowanie gipsowych mas szpachlowych na bazie spoiw hydraulicznych

Podkładu gruntującego Wand-Primer gruba 3728 nie należy stosować w przypadku szpachlowania z wykorzystaniem gipsowych mas szpachlowych na bazie spoiw hydraulicznych, takich jak np. Briplast Prefill 143 lub Briplast Planofill 1875. W przypadku zastosowania tych mas szpachlowych zalecamy zastosowanie jako zapewniającą przyczepność powłokę gruntującą wielofunkcyjnego preparatu gruntującego Multigrund LF 3084.

Gruntowanie w przypadku tynków gipsowych

W przypadku tynków gipsowych o silnej chłonności w celu dokonania trafnej oceny przyczepności wszystkich nakładanych warstw, zalecamy przeprowadzenie testu odrywania taśmą klejącą (np. za pomocą krepowanej taśmy precyzyjnej Tesa, złota 4334). Ewentualnie użyć Lacryl Tiefgrund 595 lub Tiefgrund 545 (uwzględnić zapach rozpuszczalnika).

Odbarwienia na płytach gipsowo-kartonowych

W przypadku ryzyka powstania przebarwień na surowych płytach gipsowo-kartonowych należy wykonać dodatkową powłokę izolacyjną. W zależności od warunków danego obiektu można w tym celu wykorzystać np. Aqualoma 202, Isogrund 924 lub CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Jako wymierny test sprawdza się wykonanie próbnej powłoki na kilku szerokościach płyt, obejmującej również fugi i miejsca szpachlowania.

Wskazówki

Zastosowanie na gipsowych masach szpachlowych

Gipsowe masy szpachlowe zalecane przez producentów płyt gipsowo-kartonowych mogą wykazywać wyjątkową wrażliwość na działanie wilgoci, która może prowadzić do pęcznienia, tworzenia się pęcherzy, a nawet pęknięcia (patrz instrukcja „Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych” wydana przez Federalny Związek Przemysłu Gipsowego i Budowlanych Wyrobów Gipsowych). Dlatego też należy zagwarantować szybkie schnięcie dzięki zapewnieniu dostatecznej wentylacji i odpowiedniej temperatury.

Dalsze dane

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl