

Fassaden-Streichfüller 444



biały, matowy, wzmocniony włóknami, wypełniający rysy, o dobrych właściwościach wypełniających, do stosowania na zewnątrz



System barw
Base code

Zakres zastosowania

Jako wypełniająca powłoka pośrednia do stosowania na zewnątrz, w celu optycznego wyrównania np. różnic w strukturze, miejsc naprawy i uzupełnienia tynków itp., a także do wypełniania rys w powierzchni tynku zgodnie z instrukcją BFS nr 19. Także do stosowania jako powłoka gruntująca surowych płyt ściennych z betonu komórkowego na zewnątrz. Na powierzchniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wilgoci (zależnie od lokalizacji i konstrukcji) istnieje ryzyko rozwoju glonów i grzybów. Na tych powierzchniach zalecamy zastosowanie systemu powłok w wersji „Protect”.

Właściwości

- odporny na warunki atmosferyczne
- do stosowania na zewnątrz
- wzmocniony włóknami
- gotowy do użycia
- wypełnia rysy
- dobre właściwości wypełniające
- łatwa aplikacja
- dostępny również w wersji Protect (ze środkiem chroniącym przed glonami i grzybami)

Opis produktu

Kolory standardowe	0095 biały Możliwość zabarwienia na jasne kolory w systemie barwienia Brillux. Inne kolory na zamówienie.
Stopień połysku	mat
Produkt bazowy	kopolimer akrylanu
Gęstość	ok. 1,6–1,7 g/cm ³
Opakowania	25 kg

Stosowanie

Rozcieńczanie	Produkt gotowy do aplikacji. W razie potrzeby rozcieńczyć niewielką ilością wody.
Barwienie	Do maks 10 % za pomocą Voll i Abtönfarbe 951.
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami tego samego rodzaju wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.
Aplikacja	Fassaden-Streichfüller 444 można nakładać za pomocą pędzla lub wałka. Nadaje się także do aplikacji w procesie obróbki natryskowej za pomocą odpowiednich podajników ślimakowych, np. Wagner Plastcoat PC 15/25/PC 30. Nanieść odpowiednią ilość i równomiernie rozprowadzić, stosując jako powłokę gruntującą wypełniającą pory w betonie komórkowym w trakcie jednego etapu pracy. Podczas obróbki natryskowej naniesiony materiał rozprowadzić za pomocą szczotki do sufitów lub wałka ze skóry jagnięcej.
Wydajność	Ok. 500–800 g/m ² na powłokę, na gładkich podłożach. W przypadku szorstkich powierzchni zużycie ulega zwiększeniu. Na betonie komórkowym przynajmniej 800 g/m ² . Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Korzystne warunki w zakresie temperatur otoczenia i obiektu od +10°C do +25°C. Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Powłoka sucha powierzchniowo i możliwość dalszej obróbki po ok. 12 godzinach. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Wskazówki	Produkt zawiera środki konserwujące. Nie wdychać mgiełki natryskowej.
Kod produktu	BSW20 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wstępne przygotowanie podłoża

Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność. Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności. W zależności od sytuacji danego obiektu uszkodzone i nieodpowiednie powłoki należy w odpowiedni sposób zutylizować zgodnie z przepisami. Powierzchnie pokryte glonami i grzybami dokładnie wyczyścić, a następnie zaaplikować na nie preparat Universal-Desinfektionsmittel 542*. (* Z biocydów należy korzystać w bezpieczny sposób. Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje o produkcie). W razie potrzeby poddać podłoże obróbce wstępnej. Patrz także przepisy VOB (znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych) część C, DIN 18363, ustęp 3.

Powłoki na tynku

Podłoża ¹⁾	Warstwa gruntująca	Warstwa pośrednia	Warstwa nawierzchniowa
podłoża zwykłej chłonności na zewnątrz, np. tynki zewnętrzne (w zależności odporności na ściskanie ²⁾	w zależności od potrzeby Lacryl Tiefgrund 595 lub Tiefgrund 545	1–2x Fassaden-Streichfüller 444	w zależności od potrzeby 1–2x Evocryl 200 lub Universal-Fassadenfarbe 903
Podłoża o słabej chłonności, na zewnątrz, np. nieuszkodzone powłoki organiczne, farby dyspersyjne itp. z wykorzystaniem	Haftgrund 3720 ³⁾		

¹⁾ W celu zastosowania na niepowlekanych płytach ściennych z betonu komórkowego na zewnątrz uwzględnić informacje zawarte w karcie praktycznego stosowania produktu Silicon-Porenbetonbeschichtung 449.

²⁾ Minimalna odporność na ściskanie > 2,0 N/mm² (klasa wytrzymałości na ściskanie, CS II i CS III)

³⁾ Przed nałożeniem powłoki gruntującej zagruntować ubytki za pomocą Tiefgrund 545 lub Lacryl Tiefgrund 595.

Wskazówki
W przypadku malowania elewacji

Powierzchnie elewacji należy malować sprawnie i pokrywać dostatecznie grubą warstwą produktu.

Aplikacja kolorów jaskrawych i intensywnych

Jaskrawe, czyste kolory intensywne, np. żółty, pomarańczowy, czerwony, magenta i żółto-zielony, posiadają słabsze właściwości kryjące ze względu na zawarte w nich pigmenty. W przypadku krytycznych odcieni z zakresu kolorów zalecamy uprzednie nałożenie w pełni kryjącej powłoki odpowiednio dobranego koloru podstawowego (Basecode). Może być konieczne nałożenie dodatkowych powłok materiału.

Wersja „Protect”

Produkty określane mianem „Protect” są fabrycznie wzbogacone o substancje tworzące powłokę chroniącą przed rozwojem grzybów i porostów, dlatego należy je stosować jedynie na zewnątrz. Zastosowane środki konserwujące minimalizują lub opóźniają rozwój grzybów. Powłoki wyposażone w substancje ochronne należy nakładać warstwą o odpowiedniej grubości. Ze względów technicznych nie jest możliwe zagwarantowanie trwałej ochrony przed glonami i grzybami.

Dalsze dane

Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl