

Creativ Floc-Basis ELF 46

niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów, powłoka o długim czasie otwarcia, do stosowania wewnątrz



Zakres zastosowania

Powłoka podstawowa do zatapiania płatków Creativ Floc 47. Do stosowania np. na tynkach (kategoria wytrzymałości na ściskanie CS II – CS IV i B1-B7), betonie, płytach gipsowo-kartonowych itp.

Właściwości

- ELF = produkt niskoemisyjny, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- wyjątkowo długi czas otwarcia
- paroprzepuszczalność
- o łagodnym zapachu
- do aplikacji wałkiem lub metodą natrysku
- łatwa aplikacja
- do stosowania wewnątrz

Opis produktu

Standardowy kolor	0095 biały. 15 dodatkowych wyselekcjonowanych kolorów jest dostępnych w ramach Systemu barwienia Brillux. Dostosowana do specjalnych mieszanek płatków dekoracyjnych zgodnie z kartą kolorów systemu Creativ Floc.
Stopień połysku	mat
Produkt bazowy	Kopolimer octanu winylu
Gęstość	ok. 1,25 g/cm ³
Opakowania	15 l

Stosowanie

Rozcieńczanie	W przypadku aplikacji pędzlem i wałkiem nie rozcieńczać. W przypadku aplikacji metodą natryskową Airless rozcieńczać wodą do 10 %.
Barwienie	Nie barwić.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Czas otwarcia (w temp. +20°C)	Ok. 15-20 minut na wdmuchanie płatków ozdobnych.
Aplikacja	Creativ Floc-Basis ELF 46 można nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową Airless.
Wydajność	W przypadku aplikacji pędzlem i wałkiem ok. 250 ml/m ² . W przypadku aplikacji natryskowej Airless ok. 350 ml/m ² . Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C. Korzystne warunki w zakresie temperatur otoczenia i obiektu od +15 °C do +20 °C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Dane dotyczące natrysku

System natrysku	Dysza	Kąt natrysku	Ciśnienie	Rozcieńczanie
Airless	0,019–0,021 cala	40°-50°	150 barów	ok. 10 %

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Po zatopieniu płatków Dekochips i wyschnięciu można przystąpić do nakładania kolejnych warstw w systemie Creativ Floc.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Wskazówki	Produkt zawiera środki konserwujące.
Kod produktu	BSW20 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Przebieg prac

Wstępne przygotowanie podłoża	Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność.
System malarski	Tworzenie systemu Creativ Floc przy zastosowaniu powłoki podstawowej. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania produktów Creativ Floc 47 i Creativ Floc-Finish ELF 48 lub 68.

Wskazówki

Aplikacja Przy nakładaniu powłoki podstawowej należy zwrócić uwagę na prawidłową ilość i równomierne rozprowadzanie materiału. Niewystarczająca lub za duża ilość materiału może doprowadzić do niejednorodnego wykończenia powierzchni.

Aplikacja zgodnie z DWU Aplikacja powłoki niepalnej „nichtbrennbar” A2 w systemie Creativ Floc, zgodnie z Deklaracją Właściwości Użytkowych 0047-15824-01 możliwa jest jedynie za pomocą pędzla lub wałka.

Dalsze dane Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl