

Armierungskleber 480

odporny na warunki atmosferyczne, wysoce elastyczny klej dyspersyjny o bardzo dobrych właściwościach klejących i wypełniających, biały, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



Zakres zastosowania

Do klejenia tkanin szklanych przy zwiększonych wymaganiach odnośnie wytrzymałości na wilgoć w systemie CreaGlas oraz do klejenia lub zatapiania tkaniny Elastik-Gewebe 1566 w systemie z Evoshine 201 i Betonfinish 839. W zależności od zastosowania systemu, na zewnątrz na wszystkich nośnych podłożach mineralnych, np. tynkach zewnętrznych i betonie.

Właściwości

- odporność na obciążenia wilgocią
- o wysokiej elastyczności
- biały klej dyspersyjny
- odporny na warunki atmosferyczne
- bardzo dobre właściwości klejące i wypełniające
- paroprzepuszczalny
- łatwa aplikacja
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Opis produktu

Kolor	biały
Stopień połysku	mat
Produkt bazowy	dyspersja na bazie kopolimeru akrylanu i styrenu
Gęstość	ok. 1,3 g/cm ³
Opakowania	20 kg

Stosowanie

Rozcieńczanie	W razie potrzeby do klejenia tkaniny CreaGlas, w zależności od chłonności podłoża i sytuacji danego obiektu, rozcieńczyć wodą do ok. 5%. Do zatapiania tkaniny Elastik-Gewebe 1566 nie rozcieńczać. W celu wykonania wypełniającej powłoki pośredniej w zależności od pożądaných właściwości rozpraszania wodą do ok. 8%.
Barwienie	Nie barwić.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Armierungskleber 480 można aplikować pędzlem i poliamidowym wałkiem do farby 1314 bezpośrednio na przygotowane podłoże. Przed klejeniem należy przestrzegać danych zawartych w kartach praktycznego stosowania systemu tkanin CreaGlas oraz tkaniny Elastik-Gewebe 1566.
Wydajność	Do naklejania tkaniny CreaGlas ok. 300 g/m ² , w zależności od desenia i podłoża. Do zatapiania tkaniny Elastik-Gewebe 1566 ok. 1,0 kg/m ² na gładkich powierzchniach. Jako wypełniająca powłoka pośrednia ok. 700 g/m ² . Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując aplikację próbną na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	W systemie CreaGlas nie stosować w temperaturach powietrza i obiektu poniżej +8°C. Korzystne warunki obróbki występują dla zakresu temperatur otoczenia i obiektu od +15°C do +25°C. Na zewnątrz nie stosować w temperaturach powietrza i obiektu poniżej +5°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Po wyschnięciu kleju można wykonać dalsze powlekanie w systemie tkanin CreaGlas. Z reguły możliwość dalszej obróbki po wyschnięciu przez noc. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napczęte opakowania.

Deklaracja

Wskazówki	Produkt zawiera środki konserwujące
Kod produktu	BSW20 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wstępne przygotowanie podłoża	- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję i innych powłok osłabiających przyczepność. - Z powierzchni betonowych usunąć powłokę pyłu wysokociśnieniowym strumieniem wody lub mechanicznie. - Istniejące powłoki należy zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności. - Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Dokładnie zmyć zmywalne, wrażliwe na wodę powłoki (np. farby klejowe) - Stare nieuszkodzone powłoki farb olejnych i lakierów odtłuścić, dokładnie oszlifować powierzchnie i oczyścić. - Całkowicie usunąć pokrycie ścian włącznie z pozostałościami kłajstru i tapet. - Gładkie i zwarte podłoża oszlifować i oczyścić. - Powierzchnie pokryte glonami i grzybami dokładnie wyczyścić, a następnie zaaplikować na nie preparat Universal-Desinfektionsmittel 542*. (* Z biocydów należy korzystać w bezpieczny sposób. Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje o produkcie). - Miejsca naprawiane tynkiem poddać fachowemu fluatowaniu, a przy powłokach barwionych – całe powierzchnie. - Wygładzić szorstkie podłoża, ubytki itp. za pomocą np. masy do szpachlowania Briplast Durafill 1539. - Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18363, ustęp 3.
Warstwa gruntująca	W zależności od wymagań i sytuacji na podłożu zgodnie z danymi w kartach praktycznego stosowania systemu tkanin CreaGlas lub Evoshine 201 i Betonfinish 839.
Klejenie tkaniny CreaGlas	Klej aplikować, równomiernie nakładając odpowiednią ilość dopasowaną do desena tkaniny CreaGlas. Ułożyć przyciętą tkaninę CreaGlas na mokrym podkładzie i docisnąć szpachlą dociskową do tkanin 1323, aby zapobiec powstawaniu pęcherzy powietrza. Przestrzegać danych zawartych w kartach praktycznego stosowania systemu tkanin CreaGlas.
Zbrojenie	Zbrojenie całej powierzchni lub jej fragmentów z wykorzystaniem tkaniny Elastik-Gewebe 1566 zatopionej w klej Armierungskleber 480. Po wyschnięciu tkaninę należy pokryć kryjącą warstwą Armierungskleber 480. W zależności od potrzeby przed wykonaniem zbrojenia dodatkowo zasklepić rysy za pomocą Riss-Stopp-Spachtel 376. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania Elastik-Gewebe 1566 i Riss-Stop-Spachtel 376.
Powłoki	W zależności od zastosowania w systemie CreaGlas lub z Evoshine 201 lub Betonfinish 839.

Wskazówki

Dalsze dane	Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.
--------------------	--

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl