

Creativ Floc-Finish 48

niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów,
bezbarna, odporność na szorowanie na mokro klasy R 1,
jedwabisty mat, do wewnątrz



Zakres zastosowania

Specjalistyczna warstwa nawierzchniowa w systemie Creativ Floc. Do tworzenia wysoce wytrzymałych powłok ochronnych na dekoracyjnych powierzchniach. Również do stosowania jako bezbarwna powłoka nawierzchniowa na powierzchniach o dużym natężeniu użytkowania, np. w szkołach, domach opieki i spokojnej starości, szpitalach, na klatkach schodowych, w domach letniskowych, pokojach hotelowych, pomieszczeniach biurowych i kuchniach.

Właściwości

- produkt niskoemisyjny, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- spełnia wymogi niemieckiej komisji zajmującej się oceną wpływu substancji budowlanych na zdrowie (AgBB)
- kopolimer czystego akrylanu
- na bazie wody
- o łagodnym zapachu
- odporna na zabrudzenia
- paroprzepuszczalna
- zgodnie z atestem odporna na działanie wodnych, bezalkoholowych środków dezynfekcyjnych
- łatwa aplikacja

Opis produktu

Kolory	bezbarwny
Produkt bazowy	kopolimer czystego akrylanu
Gęstość	ok. 1,05 g/cm ³
Klasyfikacja zgodnie z EN 13300	odporność na szorowanie na mokro: klasa R 1 stopień połysku: średni połysk G2b (półmat) maksymalna wielkość ziaren: drobne S1
Opakowania	15 l

Stosowanie

Rozcieńczanie Nie rozcieńczać.

Barwienie Nie barwić.

Kompatybilność Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.

Aplikacja Creativ Floc-Finish 48 można aplikować pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku Airless. W przypadku aplikacji pędzlem lub wałkiem równomiernie nałożyć dużą ilość produktu za pomocą wałka do farby z krótkim włosiem 1217. Po aplikacji metodą natryskową Airless należy wygładzić powierzchnię za pomocą wałka do farby z krótkim włosiem 1217.

Wydajność Ok. 120 ml/m² na jedną warstwę.
Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.

Temperatura aplikacji Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.

Czyszczenie narzędzi Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Dane dotyczące natrysku

System natrysku	Dysza	Kąt natrysku	Ciśnienie	Rozcieńczanie
Airless	0,021-0,027 cala	40°-80°	150 barów	nie rozcieńczać

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Powłoka sucha powierzchniowo i możliwość dalszej obróbki po ok. 4-6 godzinach.

W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Wskazówki Produkt zawiera środki konserwujące
Nie wdychać mgiełki natryskowej

Kod produktu BSW20
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Przebieg prac

Wstępne przygotowanie podłoża

- Zaaplikowana powłoka Creativ Floc musi być wystarczająco sucha.
- Wszystkie wystające i źle przyklejone płatki ozdobne Dekochips usunąć za pomocą szczotki.
- Wszystkie podłoża muszą być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność.
- Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności.

Warstwa nawierzchniowa

Nałożyć równomiernie odpowiednio grubą warstwę Creativ Floc-Finish 48 za pomocą wałka do farby z krótkim włosiem. Aby uniknąć widocznych łączeń po nałożeniu bezbarwnej powłoki nawierzchniowej, nakładać tynk metodą „mokre na mokre”. W celu uniknięcia różnic w połysku po nałożeniu jednej warstwy powłoki końcowej, zaaplikować kolejną warstwę Creativ Floc-Finish 48.

Wskazówki

Miejsca naprawy

Miejsca naprawy powierzchni mogą się mniej lub bardziej odznaczać w zależności od warunków danego obiektu. Zgodnie z instrukcją BFS nr 25, punkt 4.2.2.1, Ustęp e) jest to nieuniknione.

Dalsze dane

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl