

Creativ Dekowachs 49



nadająca się do polerowania powłoka do technik kreatywnych z
użyciem Creativ Algantico 70, do stosowania wewnątrz

Zakres zastosowania

Jako dodatkowa powłoka gotowych technik kreatywnych wewnątrz
pomieszczeń, wykonanych za pomocą Creativ Algantico 70.

Właściwości

- wzmacnia odwzorowanie kolorów
- wzmacnia efekt głębi
- nadaje powierzchni mieniącego się blasku
- wysoce dyfuzyjna
- do stosowania wewnątrz

Opis produktu

Kolor	nieprzezroczysty mleczny
Stopień połysku	mieniący się połysk
Produkt bazowy	dyspersja woskowa
Gęstość	ok. 1,06 g/cm ³
Opakowania	1 l

Stosowanie

Rozcieńczanie	Creativ Dekowachs 49 należy rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:1 przy pierwszej warstwie na odpowiednich technikach szpachlowych z użyciem Creativ Algantico 70. Kolejne warstwy nakładać nierozcieńczone.
Barwienie	Nie barwić.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.

- Aplikacja** Creativ Dekowachs 49 dokładnie wymieszać; przy pierwszej warstwie rozcieńczyć wodą i nakładać cienką warstwę miękką, szmatką nie zostawiającą kłaczków np. wełnianą. Nadmiar materiału natychmiast po aplikacji usunąć za pomocą drugiej wilgotnej szmatki. Szmatkę regularnie płukać w trakcie pracy. Pozostałe smugi usunąć suchą szmatką. Dopiero po wyschnięciu wstępnie wypolerować powierzchnię ręcznie, za pomocą miękkiej szmatki nie zostawiającej kłaczków. Do drugiej warstwy używać nierozcieńczonego Dekowachs 49, nakładając go w sposób opisany powyżej, tak aby uniknąć smug. Po wyschnięciu ponownie wstępnie polerować ręcznie miękką, niepyłącą szmatką. Po wstępnym, ręcznym polerowaniu powierzchnię dodatkowo wypolerować maszynowo, na połysk, za pomocą filcu polerskiego, Ø 150 mm, nr artykułu 3246.0150. Nie stosować polerujących nakładek z jagnięcej wełny.
- Alternatywnie Creativ Dekowachs 49 można także nakładać wygładzającą kielnią ozdobną 1155 na gładkich powierzchniach, takich jak weneckie techniki szpachlowania, Stucco, Sasso i Masso. W tym celu należy nakładać nierozcieńczony materiał bardzo cienką warstwą i później wygładzić, aby nie pozostały żadne zgrubienia. Należy przy tym trzymać kielnię możliwie płasko. Podczas tej procedury aplikacji należy pamiętać o zachowaniu absolutnej czystości i stale dbać o czystość kielni, ponieważ wyschnięte resztki wosku i pył prowadzą do powstawania żłobień. Po wyschnięciu wstępnie wypolerować powierzchnię ręcznie, za pomocą szmatki nie zostawiającej kłaczków. Następnie można ew. wykonać kolejną aplikację zgodnie z powyższym opisem. Po wyschnięciu powierzchnię ponownie wstępnie wypolerować szmatką bez kłaczków, a następnie maszynowo, na połysk za pomocą padu filcowego.
- Przestrzegać danych zawartych w „Opisach wykonania” poszczególnych technik kreatywnych.
- Wydajność** Ok. 25-50 ml/m² na jedną powłokę.
Dokładne wartości zużycia można ustalić, tworząc wzornik lub próbkę na danym obiekcie.
- Temperatura aplikacji** Materiał stosować w temperaturach powietrza i obiektu nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +20°C. Podczas aplikacji i schnięcia należy unikać przeciągów, wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Czyszczenie narzędzi** Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Możliwość polerowania po wyschnięciu, z reguły po schnięciu przez noc. Kolejne warstwy wosku, w zależności od chłonności podłoża, należy nakładać po wypolerowaniu poprzedniej warstwy. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

- Wskazówka** Produkt zawiera środki konserwujące.
- Kod produktu** BSW20
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki

Aplikacja cienkiej warstwy	Materiał bezwzględnie aplikować cienkowarstwowo. W przypadku zbyt grubej aplikacji powierzchnie mogą stać się klejące lub mogą wystąpić zmiany w odcieniu koloru. Szczególnie w przypadku jasno zabarwionych powierzchni wosk o zwiększonej grubości powłoki wysycha, przybierając żółtawy, nieprzezroczysty kolor. W celu dokonania oceny powierzchni zalecamy wcześniejsze wykonanie aplikacji próbnej.
Wykończenie powierzchni	Intensywność polerowania i liczba warstw wosku określają stopień połysku i efekt na powierzchni. Naturalny, nawiązujący do szkła, mieniący się połysk produktu Creativ Algantico 70 zostaje wyrównany i zredukowany przez pokrycie woskiem. Dodatkowa obróbka za pomocą Creativ Dekowachs 49 nie pozwala na późniejsze usunięcie wad ani zakłóceń w wyglądzie powierzchni wykonanej techniką kreatywną.
Brak ochrony przed wilgocią	Aplikacja warstwy wosku nie zapewnia dodatkowej ochrony przed zabrudzeniami i wnikaniem wilgoci, olejów i innych płynnych substancji. Nawet z dodatkową powłoką woskową obszar zastosowań pozostaje ograniczony do suchych pomieszczeń wewnętrznych bez obciążenia wilgocią.
Wytrzymałość powierzchni	Powierzchni pokrytych wysokojakościowym woskiem nie można porównać z wytrzymałością np. powłoki lakierniczej lub płytek ceramicznych.
Renowacja powierzchni pokrytych Creativ Dekowachs 49	Powierzchnie pokryte woskiem stanowią podłoża nieprzyczepne. Nie istnieje uniwersalna metoda postępowania przy renowacji powierzchni zabezpieczonych Creativ Dekowachs 49. W razie pytań prosimy kontaktować się z doradcą firmy Brillux.
Dalsze dane	Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów i opisach sposobu wykonania.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl