


Lacryl Tiefgrund 595

niskoemisyjny, bez rozpuszczalników, o dobrych właściwościach utwardzających, o neutralnym zapachu, posiadający atest AgBB, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



Zakres zastosowania

Do gruntowania chłonnych podłoży, np. tynkach, betonie, płytach gipsowo-kartonowych i powłokach farb dyspersyjnych. Do wyrównania powierzchni o różnej chłonności oraz utwardzania powierzchni tynkowych i gipsowych o lekko kruszącej się powierzchni. Również do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych, np. zapraw i mas szpachlowych zawierających cement.

Właściwości

- niskoemisyjny, wolny od rozpuszczalników i plastyfikatorów
- spełnia wymogi niemieckiej komisji zajmującej się oceną wpływu substancji budowlanych na zdrowie (AgBB)
- wodny hydrosolowy preparat gruntujący na bazie mikroemulsji
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- głęboko wnika
- dobre właściwości utwardzające
- poprawia przyczepność
- łatwa aplikacja
- odporny na działanie alkaliów
- szybkoschnący
- zgodnie z normą DIN 4102 w systemie z tkaniną CreaGlas lub okładziną ścienną Relief 3490 certyfikowany jako trudnopalny B1 zgodnie z ogólną aprobatą nadzoru budowlanego nr P-BWU03-I-16.5.144

Opis produktu

Kolor	mleczny transparentny
Produkt bazowy	hydrozol na bazie kopolimeru akrylanowego
Gęstość	ok.. 1,0 g/cm ³
Paroprzepuszczalność	równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza: wartość sd (H ₂ O) < 0,03 m zgodnie z DIN EN ISO 7783, odpowiada klasie V1 „wysoce paroprzepuszczalny” zgodnie z DIN EN 1062-1
Opakowania	1 l, 5 l, 10 l

Stosowanie	
Rozcieńczanie	Z reguły nakładać bez rozcieńczania. W razie potrzeby niewielką ilością wody, aby zapobiec powstawaniu połyskliwych plam.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Najlepiej aplikować i rozcierać Lacryl Tiefgrund 595 pędzlem. Produkt może być także aplikowany metodą natrysku. Unikać tworzenia powierzchni z połyskiem.
Wydajność	Ok. 150-200 ml/m ² na powłokę w zależności od chłonności podłoża. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując aplikację próbną na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturach otoczenia i obiektu poniżej +5°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)	
	Odporność na deszcz po ok. 2 godzinach. Z zasady możliwość dalszej obróbki i aplikacji kolejnych powłok systemowych po przeschnięciu przez noc. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie	
	W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napczęte opakowania.

Deklaracja	
Wskazówki	Produkt zawiera środki konserwujące.
Kod produktu	BSW20 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Przebieg prac	
Wstępne przygotowanie podłoża	- Podłoże musi być zwarte, suche, czyste, nośne, chłonne, wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność. - Istniejące powłoki należy zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności. - Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki całkowicie usunąć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Dokładnie zmyć zmywalne, wrażliwe na wodę powłoki (np. farby klejowe). - Powierzchnie pokryte glonami i grzybami dokładnie wyczyścić, a następnie zaaplikować na nie preparat Universal-Desinfektionsmittel 542*. (* Biocydy należy stosować ostrożnie. Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje o produkcie). - Miejsca naprawiane tynkiem fachowo fluatować. - Uszkodzony beton zakonserwować przy użyciu produktów w systemie ochrony betonu Brillux. - Patrz także przepisy VOB część C, DIN 18363, ust. 3.

Przebieg prac

Warstwa gruntująca	Podłoża o zwykłej i silnej chłonności, np. tynki wewnętrzne (kategoria odporności na ściskanie CS II oraz CS III), beton, płyty gipsowo-kartonowe i ściany z piaskowca wapnisteo za pomocą Lacryl Tiefgrund 595. W przypadku gruntowania tynków gipsowych (kategoria odporności na ściskanie B1-B7) przestrzegać wskazówek. Preparat gruntujący nie może utworzyć szczelnej powłoki z połyskiem.
Kolejne warstwy	W zależności od wymogów i dostępności, np. farby elewacyjne lub farby do wnętrz Brillux, masy plastyczne, systemy tynków lub okładziny ścienne.

Wskazówki

Właściwości podłoża	Należy odpowiednio dobrać warstwę gruntującą i kolejne powłoki dla konkretnego podłoża. Bez dokładnych informacji w zakresie konkretnych warunków obiektu nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych zaleceń.
Powlekanie tynków gipsowych	W przypadku tynków gipsowych o silnej chłonności nie zawsze można uzyskać wystarczającą przyczepność. W celu dokonania miarodajnej oceny zalecamy sprawdzenie kompletnej struktury powłok w ramach próby odrywania taśmy klejącej (np. za pomocą krepowanej taśmy precyzyjnej Tesa, złota 4334).
Tapetowanie na tynku gipsowym	W przypadku nakładania na tynki gipsowe tapet lub tapet typu raufaza należy z zasady przeprowadzić klajstrowanie wstępne, patrz instrukcja BFS nr 16.
Odbarwienia na płytach gipsowo-kartonowych	W przypadku ryzyka powstania przebarwień na surowych płytach gipsowo-kartonowych należy wykonać dodatkową powłokę izolacyjną. W zależności od warunków danego obiektu można w tym celu wykorzystać np. Aqualoma 202, Isogrund 924 lub CreaGlas 2K-PU-Finish 3471. Jako wymierny test sprawdza się wykonanie próbnej powłoki na kilku szerokościach płyt, obejmującej również fugi i miejsca szpachlowania.
Gipsowe masy szpachlowe na płytach gipsowo-kartonowych	Gipsowe masy szpachlowe zalecane przez producentów płyt gipsowo-kartonowych mogą wykazywać wyjątkową wrażliwość na działanie wilgoci, która może prowadzić do pęcznienia, powstawania pęcherzy, a nawet pęknięcia (patrz instrukcja nr 2 „Szpachlowanie płyt gipsowych, jakości powierzchniowe” wydana przez Federalny Związek Przemysłu Gipsowego i Budowlanych Wyrobów Gipsowych). Dlatego też należy zagwarantować szybkie schnięcie dzięki zapewnieniu dostatecznej wentylacji i odpowiedniej temperatury.
W przypadku malowania elewacji	Nie nakładać materiału w bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, deszczu, na rozgrzane powierzchnie itp. W razie potrzeby podjąć odpowiednie środki ochronne.
Zastosowanie w okrętownictwie	W razie zastosowania w okrętownictwie przestrzegać informacji zawartych w świadectwie badania typu WE (moduł B). Moduł jest dostępny w Internecie jako plik „Świadectwo <u>badania typu WE dla okrętownictwa</u> ”. Deklarację zgodności (DoC) można uzyskać od doradcy Brillux - tb@brillux.de , podając numer partii, który ma być użyty.
Dalsze dane	Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl