

## Creativ Floc-Finish ELF 68



niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalników i plastyfikatorów,  
bezbarna, odporność na szorowanie na mokro klasy R 1, mat,  
do wewnątrz



### Zakres zastosowania

Specjalistyczna warstwa nawierzchniowa w systemie Creativ Floc. Do tworzenia wysoce wytrzymałych powłok ochronnych na dekoracyjnych powierzchniach. Również do stosowania jako bezbarwna powłoka nawierzchniowa na powierzchniach o dużym natężeniu użytkowania, np. w szkołach, domach opieki i spokojnej starości, szpitalach, na klatkach schodowych, w domach letniskowych, pokojach hotelowych, pomieszczeniach biurowych i kuchniach.

### Właściwości

- produkt niskoemisyjny, bez rozpuszczalników i plastyfikatorów
- na bazie wody
- o łagodnym zapachu
- odporna na zabrudzenia
- paroprzepuszczalna
- łatwa aplikacja

### Opis produktu

<b>Kolory</b>	bezbarwny
<b>Produkt bazowy</b>	kopolimer czystego akrylanu
<b>Gęstość</b>	ok. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Klasyfikacja zgodnie z EN 13300</b>	odporność na szorowanie na mokro: klasa R 1 stopień połysku: mat G3 maksymalna wielkość ziaren: drobne S1
<b>Opakowania</b>	15 l

## Stosowanie

<b>Rozcieńczanie</b>	Nie rozcieńczać.
<b>Barwienie</b>	Nie barwić.
<b>Kompatybilność</b>	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
<b>Aplikacja</b>	Creativ Floc-Finish ELF 68 można aplikować pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku Airless. W przypadku aplikacji pędzlem lub wałkiem równomiernie nałożyć dużą ilość produktu za pomocą wałka do farby z krótkim włosiem. Po aplikacji metodą natryskową Airless należy wygładzić powierzchnię za pomocą wałka do farby z krótkim włosiem.
<b>Wydajność</b>	Ok. 120 ml/m <sup>2</sup> na jedną warstwę. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
<b>Temperatura aplikacji</b>	Nie stosować w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C.
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

## Dane dotyczące natrysku

System natrysku	Dysza	Kąt natrysku	Ciśnienie	Rozcieńczanie
Airless	0,021-0,027 cala	40°-80°	150 barów	nie rozcieńczać

## Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Powłoka sucha powierzchniowo i możliwość dalszej obróbki po ok. 4-6 godzinach.  
W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

## Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

## Deklaracja

<b>Wskazówki</b>	Produkt zawiera środki konserwujące. Nie wdychać mgiełki natryskowej.
<b>Kod produktu</b>	BSW20 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

## Przebieg prac

- Wstępne przygotowanie podłoża** Zaaplikowana powłoka Creativ Floc musi być wystarczająco sucha. Wszystkie wystające i źle przyklejone płatki ozdobne Dekochips usunąć za pomocą szczotki. Wszystkie podłoża muszą być zwarte, suche, czyste, nośne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność. Istniejące powłoki zbadać pod względem zdatności, nośności i przyczepności.
- Warstwa nawierzchniowa** Nałożyć równomiernie odpowiednio grubą warstwę Creativ Floc-Finish ELF 68 za pomocą wałka do farby z krótkim włosiem. Aby uniknąć widocznych łączeń po nałożeniu bezbarwnej powłoki nawierzchniowej, nakładać tynk metodą „mokre na mokre”. W celu uniknięcia różnic w połysku po nałożeniu jednej warstwy powłoki końcowej, zaaplikować kolejną warstwę Creativ Floc-Finish ELF 68.

## Wskazówki

- Miejsca naprawy** Miejsca naprawy powierzchni mogą się mniej lub bardziej odznaczać w zależności od warunków danego obiektu. Zgodnie z instrukcją BFS nr 25, punkt 4.2.2.1, Ustęp e) jest to nieuniknione.
- Dalsze dane** Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

## Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.  
ul. Bronowicka 20  
71-012 Szczecin  
POLSKA  
tel. +48 91 88157-00  
faks +48 91 88157-15  
info@brillux.pl  
www.brillux.pl