

Floortec Aqua-Härter 812



wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa żywica gruntująca do stosowania w systemie z Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810, Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 i Floortec 2K-Purolid F 878, do wewnątrz

Zakres zastosowania

Do mieszania z Floortec 2K-Aqua-Basis 809 i Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810.

Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

Opis produktu

Kolor	transparentny
Produkt bazowy	żywica epoksydowa
Temperatura zapłonu	+135°C
Gęstość	ok. 1,12 g/cm ³
Opakowania	2 kg utwardzacza na 20 kg Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 lub 4 kg Floortec 2K-Aqua-Basis 809. (Składnik główny i utwardzacz w oddzielnym opakowaniu)

Stosowanie

Mieszanie	Przed dodaniem utwardzacza 2K-Aqua-Basis 809 i Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania Floortec 2K-Aqua-Basis 809 lub Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810.
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.

Stosowanie

Temperatura aplikacji Aplikować w temperaturze powietrza i materiału między +10 °C a maks. +30°C. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80 %. Temperatura nie może spaść poniżej temperatury minimalnej nawet podczas utwardzania.

Czyszczenie narzędzi Czyścić wodą i zwilżaczem natychmiast po użyciu.

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Kod produktu RE1
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki

Dalsze dane Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl