

Creativ Hydro-Imprägnierung 81

bezbarwna powłoka do Creativ Sentimento 78, niskoemisyjna, bez rozpuszczalników, na bazie wody, głęboko wnikażąca, do stosowania wewnątrz



Zakres zastosowania

Do bezbarwnej impregnacji powierzchni wykonanych za pomocą Creativ Sentimento 78 w obszarze wewnętrznym. Jako dodatkowa powłoka w celu utworzenia odporniejszej powierzchni na krótkotrwałe działanie wody. Nawet z dodatkową impregnacją obszar zastosowań pozostaje ograniczony do suchych pomieszczeń wewnętrznych bez obciążenia wilgocią.

Właściwości

- niskoemisyjna, wolna od rozpuszczalników i plastifikatorów
- na bazie wody
- głęboko wnikażąca
- działanie hydrofobowe
- wzmacnia intensywność koloru
- odporność na promieniowanie UV i działanie alkaliów
- nie tworzy powłoki
- jedwabisty mat do jedwabisty połysk
- do stosowania wewnątrz

Opis produktu

Kolor	bezbarwny
Stopień połysku	jedwabisty mat do jedwabisty połysk (w zależności od impregnowanej techniki wykonania za pomocą Creativ Sentimento 78)
Produkt bazowy	dyspersja na bazie kopolimeru akrylanu i styrenu
Gęstość	ok. 0,99–1,1 g/cm ³
Opakowania	5 l

Stosowanie

Rozcieńczanie	Z reguły nakładać bez rozcieńczania. W razie potrzeby, np. w przypadku ściśniętych, słabo chłonnych powierzchni, rozcieńczyć wodą do ok. 10%.
Barwienie	Nie barwić.
Kompatybilność	Nie mieszać z materiałami innego rodzaju.
Aplikacja	Impregnację Creativ Hydro-Imprägnierung 81 przelać do czystego pojemnika i nakładać równomiernie szczotką malarską owalną 1175 metodą „mokre na wilgotne”, z dołu do góry, pasami i wygładzić. Przelać tylko taką ilość materiału, jaka będzie potrzebna w najbliższym czasie. Creativ Hydro-Imprägnierung 81 aplikować w formie pasów o maks. szerokości 0,60 m w przypadku wysokości pomieszczenia ok. 2,50 m. Poszczególne pasy nakładać w lekko ukośnej, obłokowo zakładkowej formie, aby nie zarysował się żaden prostoliniowy wzór. Koniecznie unikać nawarstwień i zacieków. Dodatkowa impregnacja prowadzi do nasilenia koloru. Patrz wskazówki „Wzmocnienie intensywności koloru”.
Wydajność	Ok. 120-150 ml/m ² w zależności od chłonności podłoża. Dokładna wydajność różni się w zależności od techniki kreatywnej. Dokładne wartości zużycia można ustalić, tworząc wzornik lub próbkę na danym obiekcie.
Temperatura aplikacji	Aplikować w temperaturze powietrza i obiektu między +5 °C i maks. +20 °C. Podczas aplikacji i schnięcia należy unikać przeciągów, wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.
Czas obróbki	Przelany materiał wykorzystać w ciągu dnia i nie wlewać z powrotem do oryginalnego opakowania.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Schnięcie (+20°C, wilg. wzgl. 65%)

Powierzchnia jest sucha po ok. 12 godzinach.
Po obróbce zapewnić dobrą wentylację (cyrkulację powietrza) dla szybkiego wyschnięcia. W przypadku niższych temperatur i/lub wyższej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Wskazówki	Produkt zawiera środki konserwujące
Kod produktu	BSW20 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Przebieg prac

Wstępne przygotowanie podłoża	Mineralne powłoki utworzone za pomocą Creativ Sentimento 78 muszą być zwarte, suche, czyste, nośne i chłonne.
Impregnacja	Po całkowitym wyschnięciu powierzchnie mogą być dodatkowo impregnowane. Creativ Hydro-Imprägnierung 81 aplikować równomiernie pędzlem, 1x metodą „mokre na wilgotne”.

Wskazówki

Środki ostrożności	Podczas aplikacji chronić skórę i oczy. Podczas wykonywania prac szlifierskich zalecamy korzystanie z osobistego wyposażenia ochronnego (odpowiednich okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej). Starannie osłonić szkło, ceramikę, kamień naturalny i metal. Zabrudzenia natychmiast oczyszczać wodą.
Klimatyzacja i in.	Przed wykonaniem technik kreatywnych należy dostosować klimatyzację, ogrzewanie podłogowe itp. do zalecanej temperatury aplikacji. Tylko w ten sposób można umożliwić prawidłowe, bezproblemowe wykonanie powłoki bez widocznych łączeń.
Wzmocnienie intensywności koloru	W zależności od wybranego koloru i rodzaju techniki kreatywnej dodatkowa impregnacja prowadzi do nasilenia koloru. W przypadku ciemnych kolorów nasilenie jest z reguły wyraźniejsze i silniejsze. Zalecamy skontrolować wygląd koloru po zaimpregnowaniu powierzchni w oparciu o np. płyty próbne lub powierzchnie próbne.
Szybkie usuwanie wody	Szybko usuwać krople wody i zacieki tworzące się na powierzchni (ostrożnie wycierać).
Dalsze dane	Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów i opisach sposobu wykonania.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl