

Floortec Härter 833

specjalny utwardzacz do Floortec 2K-Sealcon Top 832



Zakres zastosowania

Do mieszania z Floortec 2K-Sealcon Top 832.

Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

Opis produktu

Kolor	przezroczysty, żółtawy
Produkt bazowy	2-oksepanon, polimer zawierający heksametylen-1,6-diizocyjanian i 1,6-heksandiol
Temperatura zapłonu	+184°C
Gęstość	ok. 1,12 g/cm ³
Opakowania	5 kg utwardzacza na 8 kg Floortec 2K-Sealcon Top 832 (Składnik główny i utwardzacz w oddzielnym opakowaniu)

Stosowanie

Mieszanie	Przed dodaniem utwardzacza dokładnie wymieszać Floortec 2K-Sealcon Top 832 do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać informacji podanych w karcie praktycznego stosowania Floortec 2K-Sealcon Top 832.
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.

Stosowanie	
Temperatura aplikacji	Aplikować w temperaturze powietrza, powierzchni i materiału między +5°C a maks. +30°C. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą i zwiłżaczem natychmiast po użyciu.
Przechowywanie	
W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.	
Deklaracja	
Kod produktu	Nie został przypisany Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
Wskazówki	
Dalsze dane	Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.
Uwaga	
Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych. Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie. Brillux Polska Sp. z o.o. ul. Bronowicka 20 71-012 Szczecin POLSKA tel. +48 91 88157-00 faks +48 91 88157-15 info@brillux.pl www.brillux.pl	