

Floortec Safe-Step 841



mikrokulki szklane jako dodatek do powłok ochronnych Floortec i Markierungsfarbe 108 w celu zwiększenia antypoślizgowości

Zakres zastosowania

Jako dodatek do wmieszania w powłoki podłogowe Floortec i Markierungsfarbe 108. Do stosowania w celu zwiększenia antypoślizgowości Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848, Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K-Purolid T 877, Floortec 2K-Purolid F 878 i Floortec Topcon T 834.

Właściwości

- wysokiej jakości, kulki z czystego szkła
- doskonały okrągły kształt i elastyczność
- jasny kolor szkła
- zwiększa właściwości antypoślizgowe
- z homogeniczną, gładką powierzchnią
- wolny od ciał obcych

Opis produktu

Kolor	transparentny
Produkt bazowy	szkło sodowo-wapniowe
Gęstość	ok. 2,5 g/cm ³
Rozmiar	ok. 0,09–0,15 mm
Opakowania	500 g (opakowanie z tworzywa sztucznego)

Stosowanie

- Proporcje mieszania** Ok. 3% wagi Floortec Safe-Step 841 wymieszać z odpowiednią powłoką ochronną.
- Mieszanie** Floortec Safe-Step 841 należy zawsze dodawać w określonej ilości dopiero po wymieszaniu i przelaniu powłoki ochronnej lub farby do oznakowania i dokładnie wymieszać. Podczas stosowania oraz po przerwach w pracy należy zawsze dokładnie wymieszać materiał. Przestrzegać podanych wartości. Patrz poniższa tabela „Wydajność/dozowanie”.
- Rozcieńczanie** Do stosowania z Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K-Purolid T 877 i Floortec 2K-Purolid F 878 po wmieszanu Floortec Safe-Step 841 rozcieńczyć wodą ok. 5%. W przypadku wszystkich innych rodzajów zastosowania aplikować bez rozcieńczania.
- Dozownik** Nakrętka opakowania Safe-Step może posłużyć jako dozownik. W przypadku umieszczonej w opakowaniu białej nakładki uszczelniającej pojemność jednej nakrętki do dolnego brzegu ząbkowania wynosi ok. 30 g.

Wydajność/dozowanie Safe-Step 841

Produkt	Wielkość opakowania	Safe-Step 841	
		Wydajność teoretyczna	Liczba nakrętek
Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 z Floortec Epoxi-Härter 849	3 kg + 0,5 kg	105 g	3 ½
Floortec 2K-Epoxi-Siegel 848 z Floortec Epoxi-Härter 849	10 kg + 1,67 kg	360 g	12
Floortec 2K-Purolid T 876 z Floortec PU-Härter 879	3,5 l + 500 ml	120 g	4
Floortec 2K-Purolid T 877 z Floortec PU-Härter 879	3,5 l + 500 ml	120 g	4
Floortec 2K-Purolid F 878 z Floortec PU-Härter 879	3,5 l + 500 ml	120 g	4
Floortec Topcon T 834	2,5 kg	75 g	2,5
Markierungsfarbe 108	3 l	90 g	3
Markierungsfarbe 108	10 l	300 g	10

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu. Podczas przechowywania chronić przed działaniem wilgoci.

Deklaracja

- Kod produktu** Nie podano
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki

Wygląd powierzchni	Dodanie Floortec Safe-Step 841 nieznacznie zmienia wygląd powierzchni podłóg.
Możliwość czyszczenia powierzchni antypoślizgowych	Powierzchnie antypoślizgowe zwiększają bezpieczeństwo, ale ze względu na swoją szorstkość, są mniej odporne na zabrudzenia i trudniejsze w czyszczeniu w porównaniu z powierzchniami gładkimi. W przypadku zastosowania Floortec Safe-Step 841 ten mankament antypoślizgowej powierzchni zostaje zminimalizowany dzięki okrągłemu kształtowi szklanych kulek.
Dalsze dane	Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl