

## Floortec Epoxi-Härter 846



specjalny utwardzacz epoksydowy do powłoki Floortec 2K-Epoxy-Versiegelung 853

### Zakres zastosowania

Do mieszania z Floortec 2K-Epoxy-Versiegelung 853.

### Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

### Opis produktu

<b>Kolor</b>	przejrzysty, żółtawy
<b>Produkt bazowy</b>	żywica epoksydowa
<b>Gęstość</b>	ok. 0,94 g/cm <sup>3</sup>
<b>Opakowania</b>	2 kg utwardzacza na 6 kg Floortec 2K-Epoxy-Versiegelung 853. (Składnik główny i utwardzacz w oddzielnym opakowaniu).

### Stosowanie

<b>Mieszanie</b>	Przed dodaniem utwardzacza, Floortec 2K-Epoxy-Versiegelung 853 dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać informacji podanych w karcie praktycznego stosowania Floortec 2K-Epoxy-Versiegelung 853.
<b>Kompatybilność</b>	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.
<b>Temperatura aplikacji</b>	Aplikować w temperaturze powietrza i materiału między +10 °C a maks. +30°C. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80 %. Temperatura nie może spaść poniżej temperatury minimalnej nawet podczas utwardzania.
<b>Czyszczenie narzędzi</b>	Bezpośrednio po użyciu za pomocą rozpuszczalnika Epoxi-Verdünnung 854.

## Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

## Deklaracja

**Kod produktu** RE2.5  
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

## Wskazówki

**Dalsze dane** Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

## Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.  
ul. Bronowicka 20  
71-012 Szczecin  
POLSKA  
tel. +48 91 88157-00  
faks +48 91 88157-15  
info@brillux.pl  
www.brillux.pl