

Floortec PU-Härter 879



jedwabiście matowa, wodorozcieńczalna, kolorowa powłoka
ochronna do podłóg, wewnątrz i na zewnątrz

Zakres zastosowania

Do mieszania z Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K-Purolid T 877 oraz Floortec 2K-Purolid F 878.

Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

Opis produktu

Kolor	bezbarwny
Produkt bazowy	poliizocyjanian alifatyczny
Temperatura zapłonu	+61 °C
Gęstość	ok. 1,09-1,13 g/cm ³
Opakowania	125 ml, 500 ml (lakier podstawowy i utwardzacz w oddzielnych opakowaniach)

Aplikacja

Mieszanie	Przed dodaniem utwardzacza Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K-Purolid T 877 i Floortec 2K-Purolid F 878 dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Wielkości pojemników lakieru podstawowego i utwardzacza są do siebie dopasowane. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania Floortec 2K-Purolid T 876, Floortec 2K-Purolid T 877 i Floortec 2K-Purolid F 878.
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.

Aplikacja	
Temperatura aplikacji	Nie stosować w temperaturach powietrza, podłoża i materiału poniżej +8°C i powyżej +25°C ani w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokiej wilgotności powietrza ($\geq 80\%$), opadów, mgły, zastąej wilgoci, silnego wiatru lub na bardzo rozgrzanych powierzchniach. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C.
Czyszczenie narzędzi	Czyścić wodą i preparatem Uni-Reiniger 1032 natychmiast po użyciu.
Przechowywanie	
	W suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +35°C; chronić przed mrozem; zapewnić dobrą wentylację. Szczelnie zamykać napczęte opakowania.
Deklaracja	
Kod produktu	PU30 Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.
Wskazówki	
Dalsze dane	Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.
Uwaga	
	Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie. Brillux Polska Sp. z o.o. ul. Bronowicka 20 71-012 Szczecin POLSKA tel. +48 91 88157-00 faks +48 91 88157-15 info@brillux.pl www.brillux.pl