

## Floortec Epoxi-Härter 893

specjalny utwardzacz epoksydowy do powłoki Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894



### Zakres zastosowania

Do mieszania z Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894.

### Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

### Opis produktu

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor</b>          | przezroczysty, żółtawy                                                                                                 |
| <b>Produkt bazowy</b> | żywica epoksydowa                                                                                                      |
| <b>Gęstość</b>        | ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup>                                                                                              |
| <b>Opakowania</b>     | 6,3 kg utwardzacza na 23,7 kg Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 (składnik główny i utwardzacz w oddzielnym opakowaniu) |

### Stosowanie

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mieszanie</b>             | Przed dodaniem utwardzacza, Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894 dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać informacji podanych w karcie praktycznego stosowania Floortec 2K-Epoxi-Dickschicht 894. |
| <b>Kompatybilność</b>        | Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura aplikacji</b> | Aplikować w temperaturze powietrza i materiału między +10 °C a maks. +30°C. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80 %. Temperatura nie może spaść poniżej temperatury minimalnej nawet podczas utwardzania.                                               |
| <b>Czyszczenie narzędzi</b>  | Bezpośrednio po użyciu za pomocą rozpuszczalnika Epoxi-Verdünnung 854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

## Deklaracja

**Kod produktu** RE30  
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

## Wskazówki

**Dalsze dane** Należy przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

## Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jej treść nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.  
ul. Bronowicka 20  
71-012 Szczecin  
POLSKA  
tel. +48 91 88157-00  
faks +48 91 88157-15  
info@brillux.pl  
www.brillux.pl