

Silicon-Grundfestiger 916

**Niskoemisyjny, bez rozpuszczalników, hydrofobizujący
głęboko wnikający, utwardzający, do stosowania na
zewnątrz**

Właściwości

Niskoemisyjny, wolny od rozpuszczalników i głęboko wnikający podkład na bazie hydrozolu siloksanowego. Odporny na działanie warunków atmosferycznych, wodorozcieńczalny, o działaniu utwardzającym. Przy tym hydrofobizujący („odpychający wodę”) i wysoce dyfuzyjny, ponieważ nie tworzy filmu.

Zakres zastosowania

Do gruntowania, utwardzania i jednoczesnego wyrównania chłonności podłoża mineralnych, np. tynków zewnętrznych (tynk zwykły z grupy tynków Plc, PII i PIII), ścian z piaskowca, powłok z farb silikatowych i mineralnych itp. w systemie silikonowym Brillux.

Opis produktu/surowca

Kolor: mleczno-przezroczysty

Podstawowy składnik:

kopolimer akrylanu styrenu, siloksan

Gęstość: ok. 1,04 g/cm³

Opakowania: 5 l, 10 l

Obróbka

Rozcieńczanie

Obróbka bez rozcieńczania, ponieważ produkt jest w stanie gotowym do dalszej obróbki.

Barwienie/koloryzacja

Nie barwić.

Aplikacja

W zależności od chłonności podłoża podkład Silicon-Grundfestiger 916 nanosić 1–2x w procesie powlekania mokre na wilgotne za pomocą szczotki. Możliwość aplikacji w procesie obróbki natryskowej. Unikać tworzenia powierzchni z połyskiem.

Zużycie

Ok. 150–200 ml/m² na powłokę w zależności od właściwości chłonnych podłoża. Dokładne wartości zużycia można ustalić wykonując próbę na danym obiekcie.

Temperatura obróbki

Nie nakładać w temperaturze otoczenia i obiektu poniżej +5°C. Korzystne warunki dla zakresu temperatur otoczenia i obiektu od +10°C do +25°C.

Czyszczenie narzędzi

Czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Wysychanie

(+20°C, 65% wzgl. wilg.)

Możliwość dalszej obróbki i dalszego nakładania warstw systemowych po upływie ok. 12 godzin.

W przypadku niższych temperatur i/lub większej wilgotności powietrza należy uwzględnić dłuższy czas schnięcia.

Przechowywanie

W chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. Szczelnie zamykać napoczęte opakowania.

Deklaracja

Uwaga

Produkt zawiera środki konserwujące.

Uwaga

Produkt zawiera środki konserwujące.

Klasa szkodliwości dla wody
WGK 1, zgodnie z klasyfikacją VwVwS.

Kod produktu

BSW20.

Obowiązują dane zamieszczone w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Nakładanie powłok

Wstępne przygotowanie podłoża

Podłoże musi być twarde, suche, czyste, nośne, chłonne i wolne od wykwitów, warstw o spieczonej strukturze, substancji antyadhezyjnych, substancji powodujących korozję lub innych powłok osłabiających przyczepność. Skontrolować istniejące powłoki pod kątem ich zdatności, nośności i przyczepności. Uszkodzone i nieodpowiednie powłoki należy całkowicie usunąć i poddać utylizacji zgodnie z przepisami. Powierzchnie pokryte glonami i grzybami dokładnie wyczyścić, a następnie zaaplikować na nie preparat Universal-Desinfektionsmittel 542*. (* Korzystać z biocydów w bezpieczny sposób. Przed użyciem przeczytać oznakowanie i informacje o produkcie.) Odpowiednio zafluatować wypełnienia naprawcze w tynku. W zależności od potrzeby podłoże poddać wstępnej obróbce. Patrz także przepisy VOB, część C, DIN 18363, ust. 3.

Gruntowanie

chłonne podłoża na zewnątrz, np. niepowlekaną tynk zewnętrzny (grupa tynków Plc, PII, PIII), ściany z piaskowca, nieuszkodzone powłoki mineralne itp.

Pozostałe powłoki

W Silicon-Streichfüller 910 lub Silicon-Fassadenfarbe 918.

Wskazówki

Rodzaj podłoża

Powłoka gruntująca i powłoki kryjące muszą zostać odpowiednio dobrane do konkretnego podłoża. Bez jak najdokładniejszej wiedzy odnośnie konkretnych warunków występujących przy malowanym obiekcie nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych zaleceń.

Ośłona powierzchni

Oślonić graniczące elementy wykonane np. z tworzywa sztucznego, szkła i drewna, a także rośliny. Rozpryski podkładu natychmiast splukać czystą wodą.

W przypadku powłok elewacyjnych

Nie prowadzić prac bezpośrednio w słońcu, na nagrzanym podłożu, na silnym wietrze, w deszczu. W przypadkach koniecznych przedsięwziąć środki ochronne.

Dalsze dane

Uwzględnić dalsze dane z instrukcji technicznych produktów, które mają być zastosowane.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna basuje na intensywnych pracach na rozwoju produktów oraz na wieloletnim doświadczeniu w praktyce. Instrukcja ta została opracowana z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jest ona tłumaczeniem wersji niemieckiej. Jej zawartość nie świadczy o żadnym stosunku prawnym. Wykonawca/kupujący nie jest zwolniony ze sprawdzenia przydatności i możliwości użycia naszych produktów na własną odpowiedzialność dla przewidzianego zastosowania. Poza tym obowiązują nasze Ogólne warunki handlowe.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
Polska
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
www.brillux.pl
info@brillux.pl