

Odporność na działanie środków dezynfekcyjnych 2K-Durapur 7740

Kolor: wysoki połysk, 0095 biały *
Nr ref.: 151050-17

Badanie

Procedura badawcza Ocena odporności na płyny (metoda okapywania i płamienia) zgodnie z normą DIN EN ISO 2812-4:2007

Substrat Płyta wiórowa pokryta folią gruntującą

Aplikacja Aplikacja na mokro zgodnie z przebiegiem prac zalecanym w karcie praktycznego stosowania produktu
Warstwa gruntująca: 2K-Epoxi Varioprimer 865
Warstwa pośrednia: 2K-Durapur 7740
Warstwa nawierzchniowa: 2K-Durapur 7740

Schnięcie 7 dni w temperaturze 23 +/- 2 °C i przy względnej wilgotności powietrza 50 +/- 5 %

Ocena Zgodnie z DIN EN ISO 4628-1:2016-07 na oczyszczonej powierzchni

Parametr	Intensywność zmian
0	brak zmian, tzn. brak widocznych/wyczuwalnych zmian
1	bardzo nieznaczne, tzn. lekko widoczne/wyczuwalne zmiany
2	nieznaczne, tzn. wyraźnie widoczne/wyczuwalne zmiany
3	średnie, tzn. bardzo wyraźnie widoczne/wyczuwalne zmiany
4	silne, tzn. znaczące zmiany
5	bardzo silne zmiany

* Możliwe odchylenia kolorystyczne w przypadku innych kolorów.

Ocena

Substancja testowa	Substancja czynna	Stężenie	Czas ekspozycji	Zmiany na powierzchni	Zmiany na powierzchni po upływie 24 godz.
Bode, Dismozon Pur	Nadtlenek	4 %	60 min.	0	0
Bode, Mikrobac Forte	Czwartorzędowe związki amoniowe, amina	2,5 %	240 min.	0	0
Braun, Melsitt	Czwartorzędowe związki amoniowe, formaldehyd, aldehydy	2 %	60 min.	0	0
Desdeman, pure	Alkohol	Bez rozcieńczania	2 min.	1	0
Ecolab, Incidin Extra N	Czwartorzędowe związki amoniowe, Glucoprotamin	2 %	240 min.	0	0
Ecolab, Septolit	Chlorek benzalkoniowy	1 %	60 min.	0	0
Schülke, Terralin Protect	Czwartorzędowe związki amoniowe	2 %	240 min.	0	0
Nadtlenek wodoru	Nadtlenek	20 %	120 min.	0	0

Jednostka badawcza

Brillux GmbH & Co. KG
Dział Badań i Rozwoju
Weseler Straße 401
48163 Münster, Niemcy

Osoba kontaktowa w razie pytań

Dział Doradztwa Technicznego
Tel. +49 251 7188-239
tb@brillux.de

Uwaga

Niniejszy certyfikat opiera się na intensywnych, wewnętrznych badaniach. Jego treść nie stanowi o żadnym stosunku prawnym. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Münster, 27.10.2021

Oliver Krehmer

Y. Sont

